

# ผลกระทบของการใช้เถ้าแกลบแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ต่อคุณสมบัติด้านกำลังอัดของคอนกรีตภายใต้การหล่อแบบอัดความดัน Effect of Using Rice husk ash to Replace Portland Cement on Compressive strength of Concrete Under Pressure mold

สุชีพ ศรีชู<sup>1</sup> และ จตุพล ตั้งปกาศิต<sup>2\*</sup>

nong\_cheep@hotmail.com<sup>1</sup>, jatuphon\_t@mutt.ac.th<sup>2\*</sup>

## บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ เพื่อศึกษาผลกระทบของการใช้เถ้าแกลบแทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วนที่มีผลต่อคุณสมบัติด้านกำลังอัดของคอนกรีตภายใต้การหล่อแบบอัดความดัน โดยออกแบบกำลังอัดที่อายุ 28 วันของคอนกรีตมาตรฐาน ซึ่งเท่ากับ 240 กก./ตร.ซม. ใช้เถ้าแกลบจากโรงไฟฟ้าชีวมวลของ บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด จ.พิจิตร มี 2 ชนิด คือ เถ้าแกลบไม่บด และเถ้าแกลบบดละเอียด แทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ในอัตราร้อยละ 10 และ 20 โดยน้ำหนักวัสดุประสาน ทำการทดสอบกำลังอัดที่อายุ 7, 28, 60 และ 90 วัน ผลการทดสอบพบว่า การพัฒนา กำลังอัดของคอนกรีตเมื่อทำการหล่อแบบความดันโดยการแทนที่เถ้าแกลบบดละเอียด (GRH) ในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 จะมีกำลังรับแรงอัดสูงกว่าคอนกรีตแทนที่ด้วยเถ้าแกลบไม่บด (URH) และคอนกรีตมาตรฐาน (CON-P) สำหรับการพัฒนากำลังอัดของคอนกรีตภายใต้การหล่อแบบอัดความดัน การแทนที่เถ้าแกลบบดละเอียด (GRH) ในอัตราส่วนร้อยละ 20 มีค่ากำลังอัดสูงกว่าในปริมาณการแทนที่ร้อยละ 10

**คำสำคัญ :** เถ้าแกลบ, กำลังอัด, การหล่อแบบอัดความดัน

## Abstract

The objective of this research is to study the effect of the use of rice husk ash (RHA) as a partial replacement of cement on the compressive strength for concrete under pressure mold. By using 28-day compressive, of which equals to 240 ksc. Using RHA from biomass power plant - A.T. Biopower Co.,Ltd. in Phichit province. Two types of RHA, ground (GRH) and unground (URH) are used to replace Portland cement at 10% and 20% by weight of binder. The compressive strengths

\* Corresponding author

<sup>1</sup> นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

<sup>2</sup> อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

of concrete are tested at 7, 28, 60 and 90 days, and they all show that the replacement of GRH in Portland cement type I give higher strength of concrete than URH and CON-P. For the development for compressive strength of concrete under pressure mold, the replacement of GRH at 20% by weight in Portland cement can produce higher compressive strength than the replacement of GRH at 10%.

**Keywords :** Rice husk ash, Compressive strength, pressure mold.

## 1. บทนำ

ในปัจจุบันได้มีการนำแนวคิดเรื่องคอนกรีตสีเขียว (Green Concrete) มาใช้กันมากขึ้น ซึ่งแบ่งได้เป็นคอนกรีตผสมของเสียหรือผลพลอยได้จากอุตสาหกรรม คอนกรีตที่ผสมจากมวลรวมที่ถูกใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ และคอนกรีตผสมวัสดุเฉื่อยที่สามารถนำมาใช้เพื่อพัฒนาคุณสมบัติของคอนกรีต [1] การนำวัสดุเหลือทิ้งจากภาคอุตสาหกรรมมาใช้ในอุตสาหกรรมคอนกรีต โดยการนำมาใช้แทนที่บางส่วนในปูนซีเมนต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการลดปริมาณปูนซีเมนต์ในส่วนผสมที่ใช้ทำคอนกรีต โดยที่คอนกรีตยังคงคุณสมบัติไม่ต่างจากเดิมหรือมีคุณสมบัติดีกว่าเดิม [2] ทำให้คอนกรีตมีราคาถูกลงและยังเป็นการช่วยลดปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วย

เถ้าแกลบก็เป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยมีองค์ประกอบทางเคมีที่เป็นซิลิกา (silica) สูง เหมาะสำหรับการนำมาทำเป็นวัสดุปอซโซลานเพื่อใช้แทนที่บางส่วนในปูนซีเมนต์ โดยสามารถให้กำลังอัดเท่ากับการใช้ปูนซีเมนต์ปกติ ที่ปริมาณการใช้ไม่เกินร้อยละ 20 [3, 4]

นอกจากการนำวัสดุเหลือทิ้งมาใช้แทนที่ในปูนซีเมนต์เพื่อลดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมแล้วยังมีการศึกษาวิจัยในด้านการพัฒนาคอนกรีตให้มีคุณภาพดีขึ้นโดยสามารถลดการใช้ปริมาณ

ปูนซีเมนต์ลง ซึ่งก็เป็นแนวทางในการลดปัญหาทางด้านมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วย โดยมีการศึกษาการหล่อคอนกรีตภายใต้แบบอัดความดันสามารถพัฒนาให้คอนกรีตมีกำลังสูงขึ้นโดยไม่ต้องใช้ปริมาณปูนซีเมนต์เพิ่มขึ้น หมายความว่า ถ้าใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดเท่าเดิม การใช้แบบหล่ออัดความดันจะสามารถลดปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์ลงได้ [5] จะเห็นได้ว่า ถ้ามีการหล่อคอนกรีตแบบอัดความดันและการใช้เถ้าแกลบแทนที่ในปูนซีเมนต์ร่วมกันจะส่งผลให้คอนกรีตสามารถลดการใช้ปูนซีเมนต์ลงได้มาก ซึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตคอนกรีตสำเร็จรูปได้มีการพัฒนาระบบการผลิตมาอย่างต่อเนื่อง โดยอุตสาหกรรมการผลิตเสาเข็มกลมแรงเหวี่ยงอัดแรง (Spun pile) ซึ่งรูปแบบการผลิตใช้กรรมวิธีการปั่นคอนกรีตในแบบหล่อที่หมุนด้วยความเร็วสูง ทำให้คอนกรีตมีความหนาแน่นสูงกว่าคอนกรีตที่หล่อด้วยวิธีธรรมดา [6] จากแนวคิดดังกล่าวจึงเป็นที่มาของงานวิจัยนี้ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะเพิ่มทางเลือกในการผลิตคอนกรีตสำเร็จรูปที่มีการพัฒนาวิธีการหล่อคอนกรีตโดยใช้แบบหล่ออัดความดันและการใช้เถ้าแกลบแทนที่ในปูนซีเมนต์ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนในการผลิตและลดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมเพราะสามารถลดการใช้ปูนซีเมนต์ลงได้มาก โดยจะทำการศึกษาผลกระทบของการใช้เถ้าแกลบจาก

โรงไฟฟ้าชีวมวลแทนที่ปูนซีเมนต์ต่อคุณสมบัติด้านกำลังอัดของคอนกรีตภายใต้การหล่อแบบอัดความดันที่มีการแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าแกลบร้อยละ 10 และ 20 โดยน้ำหนักวัสดุประสาน

## 2 วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาการพัฒนากำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้เถ้าแกลบแทนที่ในปูนซีเมนต์ภายใต้การหล่อแบบอัดความดัน

## 3. การเตรียมตัวอย่างและการทดสอบ

### 3.1 วัสดุที่ใช้ในการวิจัย

3.1.1 ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1

3.1.2 เถ้าแกลบ ใช้เถ้าแกลบที่ได้จากกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแกลบของบริษัท เอ.ที. ไบโอบาวเวอร์จำกัด จังหวัดพิจิตร มี 2 ขนาด คือเถ้าแกลบไม่บด และเถ้าแกลบบดละเอียด มีขนาดค้ำบนตะแกรงเบอร์ 325 ร้อยละ 86 และ 7 โดยน้ำหนัก ตามลำดับ

3.1.3 ทราย ใช้ทรายแม่เหล็ก ร้อนผ่านตะแกรงเบอร์ 4

3.1.4 สารลดน้ำพิเศษ

3.1.5 หิน ใช้หินที่มีขนาดใหญ่สุดไม่เกิน 20 มม.

### 3.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา

3.2.1 แบบหล่ออัดความดัน ขนาด กว้าง×ยาว×สูง เท่ากับ 10×10×11 ซม. ดังแสดงในรูปที่ 1 (ก) โดยการใส่คอนกรีตให้มี ความสูงเท่ากับ 11 ซม. เมื่อปิดฝาและดำเนินการขึ้นน็อตที่บนฝาจะทำให้ฝาแบบหล่ออัดคอนกรีตเหลือความสูง 10 ซม.

3.2.2 แบบหล่อคอนกรีตธรรมดา มีขนาด 10×10×10 ซม. ดังแสดงในรูปที่ 1 (ข)

## 3.3 วิธีการทดสอบ

3.3.1 ออกแบบส่วนผสมคอนกรีตมีกำลังอัดเท่ากับ 240 กก./ตร.ซม. ที่อายุ 28 วัน ในตารางที่ 1 โดยวิธีของ ACI [7]

3.3.2 หล่อตัวอย่างคอนกรีตด้วยแบบหล่อธรรมดาและ แบบอัดความดันคงที่โดยการขึ้นน็อตที่บนฝาจะทำให้ฝาแบบหล่ออัดคอนกรีตที่มีปริมาณของความสูงเดิม 11 ซม. ให้เหลือความสูง 10 ซม. จากนั้นจะทำการถอดแบบเมื่อคอนกรีตมีอายุครบ 24 ชั่วโมง แล้วทำการบ่มด้วยน้ำ

3.3.3 ทำการทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตเมื่ออายุของคอนกรีต 7, 28, 60 และ 90 วัน



(ก)



(ข)

รูปที่ 1 (ก) แบบหล่ออัดความดัน (ข) แบบหล่อพลาสติกแข็ง

ตารางที่ 1 อัตราส่วนผสมคอนกรีต

Sample	Mix Proportion (by weight)						
	C (kg)	RH (kg)	S (kg)	R (kg)	W (kg)	SP* (kg)	Slump (cm.)
CON-N	316	-	739	1,090	211.42	-	10.30
CON-P	316	-	739	1,090	211.42	-	10.30
URH10-SP-N	284.40	31.60	739	1,090	210.88	1.09	11.70
URH20-SP-N	252.80	63.20	739	1,090	210.32	2.20	7.50
URH10-SP-P	284.40	31.60	739	1,090	210.88	1.09	11.70
URH20-SP-P	252.80	63.20	739	1,090	210.32	2.20	7.50
GRH10-SP-N	284.40	31.60	739	1,090	210.88	1.09	12.10
GRH20-SP-N	252.80	63.20	739	1,090	210.32	2.20	8.90
GRH10-SP-P	284.40	31.60	739	1,090	210.88	1.09	12.10
GRH20-SP-P	252.80	63.20	739	1,090	210.32	2.20	8.90

หมายเหตุ : \*ปริมาณน้ำที่ใช้ในส่วนผสมสำหรับตัวอย่างที่ใช้สารลดน้ำพิเศษจะคิดน้ำที่ผสมอยู่ในสารลดน้ำพิเศษ ร้อยละ 50 โดยปริมาณการใส่สารลดน้ำพิเศษใช้ค่า Slump เท่ากับ  $10 \pm 2.5$  ซม. เป็นเกณฑ์ควบคุม

สำหรับสัญลักษณ์ที่ใช้ในการศึกษานี้ ประกอบด้วย CON หมายถึง ตัวอย่างคอนกรีตมาตรฐาน, URH และ GRH หมายถึง เถ้าแกลบไม่บดและเถ้าแกลบบดละเอียด, SP หมายถึง สารลดน้ำพิเศษ, N และ P หมายถึง ตัวอย่างแบบหล่อธรรมดาและการหล่อแบบอัดความดัน ส่วนตัวเลข 10 และ 20 แสดงถึงร้อยละการแทนที่ของเถ้าแกลบในปูนซีเมนต์โดยน้ำหนักวัสดุประสาน ตัวอย่างการอ่านสัญลักษณ์ URH10-SP-P หมายถึง คอนกรีตผสมเถ้าแกลบไม่บด (URH) แทนที่ในปูนซีเมนต์ ร้อยละ 10 โดยเติมสารลดน้ำพิเศษ (SP) เพื่อปรับค่ายุบตัว โดยการหล่อตัวอย่างแบบอัดความดัน, CON-N หมายถึง คอนกรีตมาตรฐานที่หล่อด้วยแบบหล่อธรรมดา, CON-P หมายถึง คอนกรีตมาตรฐานที่หล่อด้วยแบบอัดความดัน

#### 4. ผลการทดลองและวิเคราะห์ผล

##### 4.1 องค์ประกอบทางเคมีและทางกายภาพของเถ้าแกลบ

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางกายภาพของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และเถ้าแกลบแสดงในตารางที่ 2 และ 3 ตามลำดับ พบว่าเถ้าแกลบ มีปริมาณ  $\text{SiO}_2$  สูงถึงร้อยละ 90.62 ในขณะที่มีองค์ประกอบอื่นในปริมาณน้อยและการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า การปรับปรุงคุณภาพวัสดุปอซโซลานโดยการบดไม่มีผลทำให้องค์ประกอบเคมีเปลี่ยนแปลง [8] และเถ้าแกลบบดละเอียดเมื่อเปรียบเทียบกับเถ้าแกลบบดหยาบขนาดใหญ่ มีองค์ประกอบทางเคมีไม่แตกต่างกัน [9]

ในส่วนของคุณสมบัติทางกายภาพของ  
 ฝ้าเคลือบ พบว่า ค่าความถ่วงจำเพาะของ  
 ฝ้าเคลือบไม่บด (URH) และฝ้าเคลือบดละเอียด  
 (GRH) เท่ากับ 1.99 ซึ่งมิต่ำน้อยกว่าปูนซีเมนต์  
 ปอร์ตแลนด์ ในขณะที่ความละเอียดโดยการหา  
 ปริมาณอนุภาคที่ค้ำบนตะแกรงมาตรฐานเบอร์  
 325 พบว่า ฝ้าเคลือบไม่บด (URH) และ  
 ฝ้าเคลือบดละเอียด (GRH) มีขนาดอนุภาค  
 ค้ำบนตะแกรงเบอร์ 325 ร้อยละ 86 และ  
 7 ตามลำดับ จะเห็นว่า ฝ้าเคลือบไม่บดมีขนาด  
 อนุภาคใหญ่กว่าปูนซีเมนต์ และฝ้าเคลือบด  
 มีขนาดอนุภาคเล็กกว่าปูนซีเมนต์

ตารางที่ 2 องค์ประกอบทางเคมีของปูนซีเมนต์และ  
 ฝ้าเคลือบ

องค์ประกอบทางเคมี (ร้อยละ)	ปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์	ฝ้าเคลือบ
SiO <sub>2</sub>	20.40	90.62
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	5.40	0.25
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	3.10	0.20
CaO	63.71	0.85
MgO	1.04	0.35
K <sub>2</sub> O	0.54	2.17
SO <sub>3</sub>	2.90	0.13
Na <sub>2</sub> O	0.08	0.04
LOI	2.83	5.39

ตารางที่ 3 คุณสมบัติทางกายภาพของปูนซีเมนต์และ  
 ฝ้าเคลือบ

คุณสมบัติ ทางกายภาพ	ปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์	ฝ้าเคลือบ	
		ไม่บด	บด ละเอียด
ความถ่วงจำเพาะ	3.18	1.99	1.99
ร้อยละค้ำบน ตะแกรงเบอร์ 325	13.5	86	7

## 4.2 ผลกระทบเนื่องจากความหนาแน่น

ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยความหนาแน่น  
 ของตัวอย่างคอนกรีตกำลังอัด 240 กก./ตร.ซม.  
 พบว่า คอนกรีตมาตรฐานที่หล่อด้วยแบบ  
 หล่อธรรมดา (CON-N) จะมีค่าเฉลี่ยหน่วย  
 น้ำหนักของคอนกรีต เท่ากับ 2,377 กก./ลบ.ม.  
 แต่เมื่อทำการหล่อแบบอัดความดัน (CON-P)  
 จะมีค่าเฉลี่ยหน่วยน้ำหนักของคอนกรีต เท่ากับ  
 2,484 กก./ลบ.ม. จะเห็นได้ว่าหน่วยน้ำหนักของ  
 คอนกรีตมีค่าเพิ่มขึ้นจากการหล่อแบบอัดความ  
 ดัน เท่ากับ 107 กก./ลบ.ม. หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ  
 4.50 คอนกรีตที่แทนที่ฝ้าเคลือบไม่บด (URH)  
 ในปูนซีเมนต์ร้อยละ 10 ของตัวอย่างคอนกรีต  
 (URH10-SP-N) หน่วยน้ำหนักของคอนกรีต  
 มีค่าเพิ่มขึ้นจากการหล่อแบบอัดความดัน  
 (URH10-SP-P) เท่ากับ 111 กก./ลบ.ม. หรือ  
 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.71 และตัวอย่างคอนกรีตแทนที่  
 ฝ้าเคลือบไม่บด (URH) ในปูนซีเมนต์ร้อยละ  
 20 (URH20-SP-N) หน่วยน้ำหนักของคอนกรีต  
 มีค่าเพิ่มขึ้นจากการหล่อแบบอัดความดัน  
 (URH20-SP-P) เท่ากับ 169 กก./ลบ.ม. หรือ  
 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.20 คอนกรีตที่แทนที่ฝ้าเคลือบ  
 ดละเอียด (GRH) ในปูนซีเมนต์ร้อยละ 10 ของ  
 ตัวอย่างคอนกรีต (GRH10-SP-N) หน่วยน้ำหนัก  
 ของคอนกรีตมีค่าเพิ่มขึ้นจากการหล่อแบบอัด  
 ความดัน (GRH10-SP-P) เท่ากับ 166 กก./ลบ.ม.  
 หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.05 และตัวอย่างคอนกรีต  
 แทนที่ฝ้าเคลือบดละเอียด (GRH) ในปูนซีเมนต์  
 ร้อยละ 20 (GRH20-SP-N) หน่วยน้ำหนักของ  
 คอนกรีตมีค่าเพิ่มขึ้นจากการหล่อแบบอัดความ  
 ดัน (GRH20-SP-P) เท่ากับ 146 กก./ลบ.ม. หรือ  
 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.16 จะเห็นได้ว่าหน่วยน้ำหนัก  
 ของตัวอย่างคอนกรีตกำลังอัด 240 กก./ตร.ซม.  
 ของตัวอย่างคอนกรีตมาตรฐาน (CON), ตัวอย่าง  
 คอนกรีตที่แทนที่ด้วยฝ้าเคลือบไม่บด (URH) และ

เก้าแกลบดละเอียด (GRH) ในปูนซีเมนต์อัตรา ร้อยละ 10 และ 20 มีค่าเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการหล่อแบบอัดความดันมีผลทำให้มวลรวม อยู่ชิดกันมากขึ้นช่องว่างระหว่าง มวลรวมน้อยลง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ที่ผ่านมา [5, 10] พบว่า เมื่อมวลรวม อยู่ชิดกันมาก ๆ ความหนาแน่น ก็ย่อมเพิ่มสูงขึ้นด้วย

เมื่อพิจารณาปริมาณการแทนที่ของเก้า แกลบเทียบกับความแน่นของตัวอย่างคอนกรีตที่ เพิ่มขึ้นภายใต้การหล่อแบบอัดความดัน จะเห็นว่า คอนกรีตที่มีการแทนที่เก้าแกลบดละเอียด (GRH) ในปริมาณร้อยละ 20 จะมีค่าความหนาแน่นที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าตัวอย่างของคอนกรีต ที่แทนที่เก้าแกลบ GRH ร้อยละ 10 เนื่องจากค่า ความถ่วงจำเพาะของเก้าแกลบ GRH มีค่าน้อย กว่าปูนซีเมนต์ การแทนที่ในปริมาณที่มากขึ้น ทำให้ความหนาแน่นต่ำลง ส่วนคอนกรีตที่มีการ แทนที่เก้าแกลบไม่บด (URH) ในปริมาณร้อยละ 20 จะมีความหนาแน่นที่เพิ่มขึ้นสูงกว่าตัวอย่าง ของคอนกรีตที่แทนที่เก้าแกลบ URH ร้อยละ 10 เนื่องจากคอนกรีตผสมเก้าแกลบ URH มีค่า Slump น้อย การหล่อคอนกรีตให้แน่นด้วย แบบหล่อธรรมดาทำได้ค่อนข้างยาก การแทนที่ เก้าแกลบ URH ในปริมาณมากขึ้นความหนาแน่น จึงน้อยลง ส่งผลให้ค่าผลต่างของความหนาแน่น ของคอนกรีตที่หล่อด้วยแบบหล่อธรรมดากับการ หล่อแบบอัดความดันมีค่าสูงขึ้นจากการแทนที่ เก้าแกลบ URH เพิ่มขึ้น

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบหน่วยน้ำหนักของคอนกรีต

ตัวอย่างของ คอนกรีต	หน่วยน้ำ หนักเฉลี่ย (กก./ลบ.ม.)	ผลต่าง (กก./ลบ.ม.)	เพิ่มขึ้น (%)
CON-N	2,377	107	4.50
CON-P	2,484		
URH10-SP-N	2,358	111	4.71
URH10-SP-P	2,469		
URH20-SP-N	2,348	169	7.20
URH20-SP-P	2,517		
GRH10-SP-N	2,356	166	7.05
GRH10-SP-P	2,522		
GRH20-SP-N	2,369	146	6.16
GRH20-SP-P	2,515		

#### 4.3 ค่ากำลังอัดของคอนกรีต

ตารางที่ 5 แสดงค่ากำลังอัดและร้อยละ ของคอนกรีต พบว่า คอนกรีต CON-N มีกำลังอัด ที่อายุ 7 และ 90 วัน เท่ากับ 264 และ 356 กก./ตร.ซม. ตามลำดับ ส่วนคอนกรีต CON-P มีกำลังอัดที่อายุ 7 วัน และ 90 วัน มีค่าเท่ากับ 371 และ 526 กก./ตร.ซม. หรือคิดเป็นร้อยละ 141 และ 148 ของคอนกรีต CON-N ตามลำดับ แสดงว่ากำลังอัดของตัวอย่างคอนกรีต CON-P มีค่าเพิ่มขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นและมีค่าสูงกว่า คอนกรีต CON-N



ตารางที่ 5 กำลังอัดและร้อยละของตัวอย่างคอนกรีต

ตัวอย่างของคอนกรีต	กำลังอัด (กก./ตร.ซม. - (%))			
	7 วัน	28 วัน	60 วัน	90 วัน
CON-N	264 (100)	290 (100)	329 (100)	356 (100)
CON-P	371 (141)	413 (142)	465 (141)	526 (148)
URH10-SP-N	264 (100)	287 (99)	329 (100)	360 (101)
URH10-SP-P	366 (139)	431 (149)	460 (140)	521 (146)
URH20-SP-N	258 (98)	286 (99)	327 (99)	352 (99)
URH20-SP-P	360 (136)	411 (142)	464 (141)	521 (146)
GRH10-SP-N	269 (102)	328 (113)	341 (104)	363 (102)
GRH10-SP-P	376 (142)	461 (159)	490 (149)	534 (150)
GRH20-SP-N	271 (103)	336 (116)	346 (105)	368 (103)
GRH20-SP-P	380 (144)	470 (162)	491 (149)	545 (153)

หมายเหตุ : การเทียบร้อยละของกำลังอัดเทียบจากกำลังอัดของตัวอย่างคอนกรีต CON-N

ส่วนคอนกรีตที่แทนที่เถ้าแกลบไม่บด (URH) ในปูนซีเมนต์อัตราร้อยละ 10 และ 20 ของตัวอย่างคอนกรีต URH10-SP-N และ URH20-SP-N มีกำลังอัดที่อายุ 7 และ 90 วัน เท่ากับ 264, 258 และ 360, 352 กก./ตร.ซม. หรือคิดเป็นร้อยละ 100, 98 และ 101, 99 ของคอนกรีตมาตรฐาน (CON-N) ตามลำดับ และคอนกรีตที่แทนที่ด้วยเถ้าแกลบบดละเอียด (GRH) ในปูนซีเมนต์อัตรา ร้อยละ 10 และ 20 ของตัวอย่างคอนกรีต GRH10-SP-N และ GRH20-SP-N มีกำลังอัด ที่อายุ 7 และ 90 วัน เท่ากับ 269, 271 และ 363, 368 กก./ตร.ซม. หรือคิดเป็นร้อยละ 102, 103 และ 102, 103 ของคอนกรีตมาตรฐาน (CON-N) ตามลำดับ จะเห็นว่า กำลังอัดของตัวอย่างคอนกรีต URH10-SP-N มีค่ากำลังอัดใกล้เคียงกับ CON-N เนื่องจากการควบคุมค่า Slump ของการหล่อตัวอย่างคอนกรีตที่ผสมเถ้าแกลบโดยใส่สารลดน้ำพิเศษ เพื่อควบคุมอัตราส่วน W/C


ให้เท่าเดิม และจากอัตราการแทนที่เถ้าแกลบในปริมาณที่น้อยไม่เกินร้อยละ 10 จึงส่งผลกระทบต่อค่ากำลังอัดเพียงเล็กน้อยจากปริมาณปูนซีเมนต์ที่ลดลงจากการแทนที่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่า กำลังอัดของมอร์ตาร์ที่ใช้ทรายแม่น้ำบดซึ่งเป็นวัสดุเฉื่อยมีความเป็นผลึกสูงไม่ทำปฏิกิริยาทางเคมีแทนที่ในปูนซีเมนต์ในปริมาณน้อยจะทำให้กำลังอัดลดลงเล็กน้อย [11] และการใช้อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานคงที่จะไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงกำลังอัดของคอนกรีต แต่เมื่อมีการเพิ่มอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานจะส่งผลให้กำลังอัดของคอนกรีตผสมเถ้าปาล์มน้ำมันมีค่าลดลง [12] ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบค่ากำลังอัดของตัวอย่างคอนกรีต URH20-SP-N กับตัวอย่างคอนกรีต CON-N พบว่า ค่ากำลังอัดของ URH20-SP-N ทุกอายุการทดสอบมีทิศทางต่ำกว่าตัวอย่าง CON-N จะเห็นได้ว่า การแทนที่เถ้าแกลบในปูนซีเมนต์ที่เพิ่มขึ้นมีผลต่อค่ากำลังอัด

ลดลง ซึ่งเป็นผลเนื่องจากปริมาณปูนซีเมนต์ลดลงมากขึ้นจากการแทนที่ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 ทำให้กำลังอัดที่เกิดจากปฏิกิริยาไฮเดรชันลดลงมาก ส่วนของกำลังอัดที่ได้ปฏิกิริยาปอซโซลานที่เกิดขึ้นยังไม่มากพอที่จะสามารถชดเชยกำลังอัดในส่วนที่หายไปได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมาที่พบว่า มอร์ตาร์ที่แทนที่ด้วยเถ้าปาล์มน้ำมันก่อนบดจะมีกำลังอัดลดลงเมื่ออัตราการแทนที่มากขึ้น [8] และคอนกรีตที่ผสมเถ้าปาล์มน้ำมันบดละเอียดเมื่อเพิ่มอัตราส่วนร้อยละที่มากขึ้น กำลังอัดจะมีค่าลดลง [12]


เมื่อทำการหล่อคอนกรีตที่แทนที่ด้วยเถ้าแกลบไม่บด (URH) และเถ้าแกลบบดละเอียด (GRH) ในปูนซีเมนต์ภายใต้การหล่อแบบอัดความดัน พบว่า กำลังอัดของตัวอย่างคอนกรีต URH10-SP-P, URH20-SP-P ที่อายุ 7 วัน และ 90 วัน มีค่าเท่ากับ 366, 360 และ 521, 521 กก./ตร.ซม. หรือคิดเป็นร้อยละ 139, 136 และ 146, 146 ของคอนกรีตมาตรฐาน (CON-N) ตามลำดับ และค่ากำลังอัดของตัวอย่างคอนกรีต GRH10-SP-P, GRH20-SP-P ที่อายุ 7 วัน และ 90 วัน เท่ากับ 376, 380 และ 534, 545 กก./ตร.ซม. หรือคิดเป็นร้อยละ 142, 144 และ 150, 153 ของคอนกรีตมาตรฐาน (CON-N) ตามลำดับ แสดงว่า กำลังอัดของตัวอย่างคอนกรีต URH10-SP-P, URH20-SP-P, GRH10-SP-P, GRH20-SP-P มีค่าเพิ่มขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นและมีค่าสูงกว่าคอนกรีตที่มีการแทนที่ในปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าแกลบชนิดเดียวกันในอัตราการแทนที่เท่ากันของตัวอย่างคอนกรีต URH10-SP-N, URH20-SP-N, GRH10-SP-N, GRH20-SP-N ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับตัวอย่างคอนกรีต CON-P

ผลกำลังอัดคอนกรีตข้างต้น แสดงให้เห็นว่ากำลังอัดของตัวอย่างคอนกรีต CON-P,

URH10-SP-P, URH20-SP-P, GRH10-SP-P, GRH20-SP-P ภายใต้การหล่อแบบอัดความดันมีค่าเพิ่มขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นและมีค่าสูงกว่าคอนกรีตที่หล่อด้วยแบบหล่อธรรมดาเพราะเมื่อคอนกรีตอยู่ภายใต้ความดัน มีผลทำให้ช่องว่างในคอนกรีตลดลงจึงเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของซีเมนต์เพสต์ในการยึดมวลรวมให้แน่นมากขึ้นสอดคล้องกับงานวิจัย ที่ผ่านมา [5, 10] พบว่า ค่ากำลังอัดของคอนกรีตจะมีค่าสูงขึ้นเมื่อคอนกรีตอยู่ภายใต้การหล่อที่มีแรงดันบีบอัดเพราะทำให้ช่องว่างในคอนกรีตลดลงจึงเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของซีเมนต์เพสต์ในการยึดมวลรวมให้แน่นมากขึ้น



รูปที่ 2 เปรียบเทียบกำลังอัดของคอนกรีต CON กับคอนกรีตแทนที่เถ้าแกลบ (URH)



รูปที่ 3 เปรียบเทียบกำลังอัดของคอนกรีต CON กับคอนกรีตแทนที่เถ้าแกลบ (GRH)

จากรูปที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบค่ากำลังอัดของตัวอย่างคอนกรีตมาตรฐาน (CON-N) ที่หล่อด้วยแบบหล่อธรรมดา กับตัวอย่างคอนกรีต




ที่แทนที่ด้วยเถ้าแกลบไม่บด (URH) ในปูนซีเมนต์ ภายใต้การหล่อแบบอัดความดัน พบว่ากำลังอัดของคอนกรีตที่แทนที่ด้วยเถ้าแกลบไม่บด (URH) ทุกอัตราการแทนที่และทุกอายุของการทดสอบตัวอย่างคอนกรีตโดยมีค่าสูงกว่ากำลังอัดมาตรฐาน ซึ่งกำลังอัดของตัวอย่างคอนกรีต CON-N, URH10-SP-P, URH20-SP-P ที่อายุ 7 และ 90 วัน เท่ากับ 264, 366, 360 และ 356, 521, 521 กก./ตร.ซม. หรือคิดเป็นร้อยละ 100, 139, 136 และ 100, 146, 146 ตามลำดับ และเมื่อทำการเปรียบเทียบค่ากำลังอัดของตัวอย่างคอนกรีตมาตรฐาน (CON-N) ที่หล่อด้วยแบบหล่อธรรมดา กับตัวอย่างคอนกรีตที่แทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าแกลบบดละเอียด (GRH) ภายใต้การหล่อแบบอัดความดันดังแสดงในรูปที่ 3 พบว่ากำลังอัดของคอนกรีตที่แทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าแกลบบดละเอียด (GRH) ทุกอัตราการแทนที่และทุกอายุการทดสอบมีค่าสูงกว่ากำลังอัดของตัวอย่างคอนกรีตมาตรฐาน โดยกำลังอัดของตัวอย่างคอนกรีต CON-N, GRH10-SP-P, GRH20-SP-P ที่อายุ 7 และ 90 วัน เท่ากับ 264, 376, 380 และ 356, 534, 545 กก./ตร.ซม. หรือคิดเป็นร้อยละ 100, 142, 144 และ 100, 150, 153 ตามลำดับ จะเห็นได้ว่าคอนกรีตที่แทนที่ด้วยเถ้าแกลบ URH และ GRH ในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ปริมาณร้อยละ 10 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 ภายใต้การหล่อแบบอัดความดันจะมีค่ากำลังอัดสูงกว่าตัวอย่างคอนกรีตมาตรฐานแบบหล่อธรรมดา จากผลที่ได้เห็นได้ว่ากำลังอัดที่เพิ่มขึ้นมีค่าสูงโดยเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 40 ซึ่งมีแนวโน้มสามารถพัฒนาให้คอนกรีตใช้เถ้าแกลบแทนที่ในปูนซีเมนต์ได้เพิ่มขึ้นภายใต้การหล่อแบบอัดความดัน ซึ่งเป็นการลดปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์ลงและลดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมโดยที่กำลังอัดของ

คอนกรีตยังคงมีค่าเท่าเดิม สอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมา [5] พบว่า การหล่อคอนกรีตภายใต้แรงดันจะสามารถลดปูนซีเมนต์ลงได้ เมื่อเปรียบเทียบกำลังอัดของคอนกรีตที่ออกแบบกำลังอัด เท่ากับ 400 กก./ตร.ซม. ใช้แบบหล่อธรรมดาจะมีค่ากำลังอัดเท่ากับคอนกรีตที่ออกแบบกำลังอัดเท่ากับ 300 กก./ตร.ซม. ใช้แบบหล่ออัดความดัน ผลที่ได้สามารถพัฒนาให้คอนกรีตมีกำลังสูงขึ้นโดยไม่ต้องใช้ปริมาณปูนซีเมนต์เพิ่ม

#### 4.4 ผลกระทบร้อยละการแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ด้วยเถ้าแกลบต่อค่ากำลังอัดของคอนกรีต ภายใต้การหล่อแบบอัดความดัน

จากรูปที่ 4 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละการแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าแกลบไม่บด (URH) กับค่ากำลังอัดของคอนกรีต ภายใต้การหล่อแบบอัดความดันพบว่า ค่ากำลังอัดของคอนกรีตที่ทำการหล่อแบบอัดความดัน




รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละการแทนที่ปูนซีเมนต์ ด้วยเถ้าแกลบไม่บด (URH) กับค่ากำลังอัดของคอนกรีตภายใต้การหล่อแบบอัดความดัน

ของตัวอย่างคอนกรีตที่แทนที่ด้วยเถ้าแกลบไม่บด (URH) ในปริมาณการแทนที่ร้อยละ 10 และ 20 ของตัวอย่างคอนกรีต URH10-SP-P และ URH20-SP-P มีค่าใกล้เคียง

กับตัวอย่าง CON-P ถึงแม้ว่าเถ้าแกลบไม่บด มีอนุภาคขนาดใหญ่และมีความพรุนสูงมาก [3] จากการแทนที่เถ้าแกลบไม่บด (URH) ทำให้กำลังอัดลดลงจากปฏิกิริยาไฮเดรชันที่หายไป แต่กำลังอัดที่ได้ปฏิกิริยาปอซโซลานที่เกิดขึ้น และการหล่อแบบอัดความดันสามารถชดเชยกำลังอัดได้เพียงพอทำให้มีค่าไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาปริมาณการแทนที่เถ้าแกลบไม่บด (URH) ของตัวอย่างคอนกรีต URH10-SP-P กับ URH20-SP-P พบว่า ในช่วงอายุ 7 ถึง 28 วัน กำลังอัดของ URH10-SP-P มีค่าสูงกว่า URH20-SP-P อยู่เล็กน้อยเนื่องจากการแทนที่ในปริมาณน้อย จะไม่ส่งผลกระทบต่อกำลังอัดมากนักและยังมีกำลังอัดที่ได้จากปฏิกิริยาปอซโซลานเกิดขึ้น จึงเป็นผลทำให้ค่าสูงกว่าเล็กน้อย แต่ที่อายุ 60 วันขึ้นไป กำลังอัดของ URH10-SP-P และ URH20-SP-P มีค่าใกล้เคียงกัน แสดงว่าการพัฒนา กำลังอัดของคอนกรีตที่แทนที่เถ้าแกลบไม่บด (URH) ภายใต้การหล่อแบบอัดความดัน ในช่วงอายุ 7 ถึง 28 วัน เป็นผลได้จากปฏิกิริยาไฮเดรชันเป็นหลัก ในส่วนของปฏิกิริยาปอซโซลานเกิดขึ้นยังไม่มากเนื่องจากเถ้าแกลบไม่บด มีอนุภาคใหญ่ การแทนที่เถ้าแกลบเพิ่มขึ้นทำให้ปูนซีเมนต์ลดลงค่ากำลังอัดจึงต่ำลงและเมื่อคอนกรีตมีอายุ 60 วันขึ้นไป กำลังอัดที่เกิดจากปฏิกิริยาปอซโซลานสามารถชดเชยกำลังอัดที่ลดลงเนื่องจากการลดปูนซีเมนต์ได้ การแทนที่เถ้าแกลบในปริมาณร้อยละ 20 จึงสามารถพัฒนา กำลังอัดให้มีค่าใกล้เคียงกับคอนกรีตที่มีการแทนที่เถ้าแกลบในปริมาณร้อยละ 10 สอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมา [2] การพัฒนา กำลังอัดจากปฏิกิริยาปอซโซลานมีการพัฒนาช้า แต่เมื่อมีอายุมากขึ้นจะพัฒนา กำลังอัดมากขึ้นและยังขึ้นอยู่กับขนาดของวัสดุปอซโซลานด้วย คือวัสดุละเอียดจะเกิดปฏิกิริยาปอซโซลานได้มากกว่าวัสดุที่หยาบกว่า


จากรูปที่ 5 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละการแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าแกลบบดละเอียด (GRH) กับค่ากำลังอัดของคอนกรีตภายใต้การหล่อแบบอัดความดัน พบว่า ค่ากำลังอัดของคอนกรีตที่ทำการหล่อแบบอัดความดันของตัวอย่างคอนกรีตที่แทนที่ด้วยเถ้าแกลบบดละเอียด (GRH) ในปริมาณการแทนที่ร้อยละ 10 และ 20 ของตัวอย่างคอนกรีต GRH10-SP-P และ GRH20-SP-P มีค่าสูงกว่า CON-P เนื่องจากความละเอียดของเถ้าแกลบมีผลทำให้สามารถทำปฏิกิริยาปอซโซลานได้ดี และอนุภาคที่มีความละเอียดสูงทำให้สามารถแทรกอุดช่องว่างของซีเมนต์เพสต์ได้ดีส่งผลให้คอนกรีตมีค่ากำลังอัดสูงขึ้น

และเมื่อพิจารณาปริมาณการแทนที่เถ้าแกลบบดละเอียด (GRH) ของตัวอย่างคอนกรีต GRH10-SP-P กับ GRH20-SP-P พบว่า ค่ากำลังอัดของ GRH20-SP-P มีค่าสูงกว่า GRH10-SP-P ทุกอายุการทดสอบ แสดงว่า การพัฒนา กำลังอัดของคอนกรีตที่แทนที่เถ้าแกลบบดละเอียด (GRH) ภายใต้การหล่อแบบอัดความดัน การแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าแกลบในปริมาณที่ร้อยละ 20 มีกำลังอัดที่เกิดจากปฏิกิริยาปอซโซลานเพิ่มขึ้นสูงกว่า โดยสามารถชดเชยกำลังอัดที่หายไปจากการลดลงของปูนซีเมนต์ได้จึงทำให้มีค่ากำลังอัดสูงกว่าคอนกรีตที่มีการแทนที่เถ้าแกลบในปริมาณร้อยละ 10 สอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมา [3] พบว่า การใช้เถ้าแกลบในปริมาณที่เหมาะสมจะส่งผลดีต่อกำลังอัดซึ่งกำลังอัดมอร์ตาร์ที่ผสมเถ้าแกลบที่มีความละเอียดสูงส่วนผสมที่ใช้เถ้าแกลบแทนที่ปูนซีเมนต์ ร้อยละ 20 ถึง 40 โดยน้ำหนักให้กำลังค่อนข้างสูง แต่การใช้เถ้าแกลบแทนที่ปูนซีเมนต์มากเกินไปทำให้กำลังอัดของคอนกรีตต่ำกว่าคอนกรีตที่ไม่ผสมเถ้าแกลบ




รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละการแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าแกลบบดละเอียด (GRH) กับค่ากำลังอัดของคอนกรีตภายใต้การหล่อแบบอัดความดัน

#### 4.5 ผลกระทบของความละเอียดของเถ้าแกลบต่อค่ากำลังอัดของคอนกรีตภายใต้การหล่อแบบอัดความดัน



รูปที่ 6 เปรียบเทียบกำลังอัดคอนกรีตแทนที่เถ้าแกลบร้อยละ 10

จากรูปที่ 6 เมื่อพิจารณาผลการเปรียบเทียบค่ากำลังอัดของคอนกรีตที่ผสมเถ้าแกลบร้อยละ 10 ภายใต้การหล่อแบบอัดความดันของตัวอย่างคอนกรีตที่แทนที่ด้วยเถ้าแกลบไม่บด (URH10-SP-P) และเถ้าแกลบบดละเอียด (GRH10-SP-P) ในปูนซีเมนต์อัตราร้อยละ 10 พบว่า กำลังอัดของตัวอย่างคอนกรีต GRH10-SP-P มีค่าสูงกว่า URH10-SP-P ทุกอายุการทดสอบ เนื่องจากเถ้าแกลบที่บดละเอียดสามารถทำปฏิกิริยาปอซโซลานได้ดีและสามารถอุดช่องว่างภายในเนื้อคอนกรีตได้ดีกว่า



รูปที่ 7 เปรียบเทียบกำลังอัดของคอนกรีตแทนที่เถ้าแกลบ ร้อยละ 20

และจากรูปที่ 7 เมื่อพิจารณาผลการเปรียบเทียบค่ากำลังอัดของคอนกรีตที่ผสมเถ้าแกลบร้อยละ 20 ภายใต้การหล่อแบบอัดความดัน ของตัวอย่างคอนกรีตที่แทนที่ด้วยเถ้าแกลบไม่บด (URH20-SP-P) และเถ้าแกลบบดละเอียด (GRH20-SP-P) ในปูนซีเมนต์ อัตราร้อยละ 20 พบว่า กำลังอัดของตัวอย่างคอนกรีต GRH20-SP-P มีค่าสูงกว่า URH20-SP-P ทุกอายุการทดสอบซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับค่ากำลังอัดของคอนกรีตที่ผสมเถ้าแกลบร้อยละ 10 จะเห็นได้ว่า คอนกรีตที่ทำการหล่อแบบอัดความดัน ตัวอย่างคอนกรีตที่แทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าแกลบบดละเอียด (GRH) สามารถพัฒนากำลังอัดได้สูงกว่าคอนกรีตที่แทนที่เถ้าแกลบไม่บด (URH) เนื่องจากความละเอียดของเถ้าแกลบทำให้สามารถทำปฏิกิริยาปอซโซลานได้ดีและอนุภาคที่มีความละเอียดสูงทำให้สามารถแทรกอุดช่องว่างของซีเมนต์เฟสส่งผลให้คอนกรีตมีค่ากำลังอัดสูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่า เถ้าแกลบละเอียดมีการทำปฏิกิริยาปอซโซลานสูง ที่ส่วนผสมเดียวกัน คอนกรีตผสมเถ้าแกลบบดละเอียดมีกำลังอัดที่อายุตั้งแต่ 28 วันขึ้นไปสูงกว่าคอนกรีตธรรมดา [9] และกำลังของมอร์ตาร์ที่มีเถ้าถ่านหินผสมอยู่จะขึ้นอยู่กับความละเอียดของเถ้าถ่านหินโดยมอร์ตาร์ที่ผสมเถ้าถ่านหินละเอียดที่สุดให้

กำลังอัดสูงสุด ส่วนมอร์ตาร์ที่ผสมเถ้าถ่านหิน ขนาดหยาบที่สุดจะให้ค่ากำลังอัดต่ำสุด [13]

## 5. สรุปผลการทดลอง

ผลการทดลองจากงานวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปได้ ดังนี้

1. การพัฒนากำลังอัดของคอนกรีตเมื่อทำการหล่อแบบอัดความดันการแทนที่เถ้าแกลบ บดละเอียด (GRH) ในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 จะมีกำลังรับแรงอัดสูงกว่าคอนกรีตแทนที่ด้วยเถ้าแกลบไม่บด (URH) และคอนกรีตมาตรฐาน (CON-P) โดยการแทนที่เถ้าแกลบ บดละเอียด (GRH) ในอัตราส่วนร้อยละ 20 มีค่ากำลังอัดสูงกว่าในปริมาณการแทนที่ร้อยละ 10
2. การพัฒนากำลังอัดของคอนกรีตเมื่อทำการหล่อแบบอัดความดันการแทนที่เถ้าแกลบไม่บด (URH) ในอัตราส่วนร้อยละ 10 และ 20 ในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 จะมีกำลังรับแรงอัดใกล้เคียงคอนกรีตมาตรฐาน (CON-P)

## 6. กิตติประกาศ

ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ให้การสนับสนุนทุนวิจัยงบประมาณประจำปี 2560 และ บริษัท เอ.ที.โอบีโอพาวเวอร์ จำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์วัสดุในการทำงานวิจัยครั้งนี้

## 7. เอกสารอ้างอิง

- [1] เดชขจร เจริญรัตนภิรมย์, “GREENCON CRETE คอนกรีตสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม,” วารสารคอนกรีต TCA e-magazine ฉบับที่ 16 ประจำเดือน สิงหาคม 2548.

- [2] จตุพล ตั้งปกาศิต, แสวง ทรงหมู่, ชัย จาตุรพิทักษ์กุล, และ ไกรวุฒิ เกียรติโกมล, 2548. “การศึกษาค่าดัชนีกำลังของมอร์ตาร์ที่เกิดจากไฮเดรชันการอัดตัวอนุภาคและปฏิกิริยา ปอซโซลานของเถ้าแกลบ-เปลือกไม้และเถ้าปาล์ม น้ำมัน,” วารสารวิจัยและพัฒนา มจร. ปีที่ 28 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2548, หน้า 465 ถึง 475.

- [3] ปริญญา จินดาประเสริฐ, และ ชัย จาตุรพิทักษ์กุล, 2555. ปูนซีเมนต์ปอซโซลานและคอนกรีต. สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.).พิมพ์ครั้งที่ 7.

- [4] V. Sata, J. Tangpagasit, C. Jaturapitakkul, and P. Chindaprasirt., 2012, “Effect of W/B ratios on pozzolanic reaction of biomass ashes in Portland” Cement & Concrete Composites, Vol.34, No.1, pp.94-100.

- [5] สุกฤษ มณีรัตน์, ชำนาญกิจ ศิริยานนท์, พิเชษฐุ์ สร้อยสำโรง, สมคิด กุลสุวรรณ, นพรัตน์ วิลารักษ์ และ จตุพล ตั้งปกาศิต, “กำลังอัดของคอนกรีตภายใต้แบบหล่อแบบอัดความดัน,” การประชุมวิชาการคอนกรีต ประจำปี ครั้งที่ 10. วันที่ 20-22 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมดุสิตไฮสแลนด์ รีสอร์ท จังหวัด เชียงราย บทความที่ MAT 63.

- [6] บริษัท ณรงค์ไมโครสปัน จำกัด. เสาค้ำ Spun Micropile. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก : [www.narongmicrospun.com](http://www.narongmicrospun.com)

- [7] American concrete Institute. ACI 211. 1-91 : Standard Practice for Selecting Proportions for Normal, Heavy-weight, and Mass concrete and ACI 201. 2R-92 : Guild to Durable concrete, ACI Manual of concrete Practice, Part1, Michigan, 2000.
- [8] วีรชาติ ตั้งจิรภัทร, จตุพล ตั้งปกาศิต, ศักดิ์สินธุ์ แววกุ่ม, และชัย จาตุรพิทักษ์กุล, 2546. “วัสดุปอซโซลานชนิดใหม่จากเถ้าปาล์ม น้ำมัน,” วารสารวิจัยและพัฒนา มจร. ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2546, หน้า 459 ถึง 473.
- [9] บุรฉัตร ฉัตรวีระ และวัชรกร วงศ์คำจันทร์, 2544. “พฤติกรรมทางกลของคอนกรีตผสมเถ้าแกลบละเอียด,” วารสารวิจัยและพัฒนา มจร. ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2544, หน้า 327 ถึง 341.
- [10] สมิตร์ ส่งพิริยะกิจ, ชัยรัตน์ ธีระวัฒนสุข, กันตพงศ์ ผิวเหลือง, ธีรวัจน์ ผกผ่า และ รัฐพล เจียวิริยะบุญมา, 2549. “กำลังอัดของคอนกรีตเมื่อก่อตัวภายใต้แรงดัน สูง,” การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 11, วันที่ 20-22 เมษายน 2549 ณ โรงแรมเมอร์ลินบีช จังหวัดภูเก็ต. บทความที่ MAT 58.
- [11] จตุพล ตั้งปกาศิต, แสวง ทรงหมู่, ชัย จาตุรพิทักษ์กุล, และ ไกรวุฒิ เกียรติโกมล, 2550. “การศึกษาผลกระทบของการอัดตัวของอนุภาคต่อค่าดัชนีกำลังของมอร์ตาร์ ตามมาตรฐาน ASTM C 618 โดยใช้ทรายแม่น้ำบดละเอียด,” วารสารวิจัยและพัฒนา มจร. ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2550, หน้า 141 ถึง 151.
- [12] สุวัฒน์ रामจันทร์, วชิรณัฏ เสนาวัง, วีรชาติ ตั้งจิรภัทร, และ ชัย จาตุรพิทักษ์กุล, 2558. “ผลกระทบของอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานต่อกำลังอัด การซึมของน้ำ และการแทรกซึมของคลอไรด์ ของคอนกรีตที่ผสมเถ้าปาล์มน้ำมัน,” การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20, วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558 ณ จังหวัดชลบุรี, หน้า 1 ถึง 6.
- [13] จตุพล ตั้งปกาศิต, “การศึกษาค่าดัชนีกำลังและผลของขนาดเถ้าถ่านหินแม่เมาะที่ผสมกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1,” วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, ภาควิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, พ.ศ. 2541.