

## การใช้เศษโฟมมาทำวัสดุผสมหยาบมวลเบาในงานคอนกรีต

### The Used Plastic Foam to be Utilized for Making Light Weight Coarse Aggregate in Concrete Work

สมบูรณ์ คงสมศักดิ์ศิริ<sup>1</sup>

#### บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาขยะโฟมที่ไม่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ โดยนำโฟมที่เหลือใช้มาย่อยให้ได้ขนาดตามต้องการผสมกับปูนซีเมนต์ขึ้นรูปเป็นวัสดุผสมโฟมซีเมนต์ ทั้งนี้จะคำนึงถึงคุณสมบัติทางวิศวกรรมของคอนกรีตด้านเชิงกล แบ่งการทดสอบเป็น 2 ส่วน คือ การหาความเหมาะสมในการนำโฟมมาเป็นมวลรวมทดแทนหิน อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ที่ใช้ 0.4, 0.5, 0.6 สัดส่วนผสมซีเมนต์:ทราย:โฟม คือ 1:0.5:3, 1:0.5:4, 1:0.5:5 โดยปริมาตร ทำการทดสอบกำลังอัดมอร์ต้าที่อายุ 3, 7, 14 และ 28 วัน ตามลำดับ เลือกสัดส่วนผสมเพื่อทำคอนกรีต ใช้อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ คือ 0.7 อัตราส่วนซีเมนต์:ทราย:โฟม คือ 1:2.8:6.3, 1:2.2:5.3 โดยปริมาตรและทดสอบหาลำดับต้านทานแรงอัดของคอนกรีตรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร ที่อายุ 28 วัน

ผลการทดสอบอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมของมอร์ต้า คือ อัตราส่วนของปูนซีเมนต์:ทราย:โฟม คือ 1:0.5:3 โดยปริมาตรอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ 0.5 ให้ค่ากำลังอัดที่ 28 วันเท่ากับ 4.52 เมกกะปาสคาล และเมื่อนำโฟมซีเมนต์มาผสมคอนกรีตโดยใช้สัดส่วนผสม 1:2.2:5.3 โดยปริมาตรและอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ 0.7 ทดสอบกำลังต้านทานแรงอัดที่อายุ 28 วันของคอนกรีตผสมโฟมซีเมนต์สามารถรับแรงอัดสูงสุดได้ 6.41 เมกกะปาสคาล โมดูลัสการแตกหัก เท่ากับ 1.42 เมกกะปาสคาล

คำสำคัญ : โฟมซีเมนต์, คอนกรีต, มอร์ต้า

#### Abstract

The purpose of this study was to diminish foam problem that was unable to be dissevered naturally be itself by bringing foam remained from using of be dissolved for forging as a rough combined material foam-cement. In this regard, engineering property of concrete in mechanical area would be considered. Testing was divided into two parts. Namely, finding out appropriateness in bringing foam to act as a rough combined mass for substituting rocks. Rare of water per cement was 0.4, 0.5, 0.6 Mixing of cement : sand : foam was 1:0.5:3, 1:0.5:4, 1:0.5:5 by capacity. Testing of morting pressing power was conducted at the age of 3, 7, 14 and 28 days respectively. Mixing proportion for concrete making was sleeted using ratio of water per cement, namely, 0.7. Ratio of cement : sand : foam was 1:2.8:6.3, 1:2.2:5.3 by weight and twisting to find or pressing force resestant power of cylindrical concrete with 15 cm, in diameter and 30 cm, in height at the age of 28 days was conducted.

Testing result of appropriate mixing ratio of mortar was ratio of cement : sand : foam, that was 1:0.5:3 by capacity. Ratio of water per cement was 0.5. Capacity of pressing power that was given at 28 days was 4.52 Megapascal and when cement foam had been brought to mix with concrete using mixing proportion 1:2.2:5.3 by weight and ratio of water per cement 0.7 to test pressing force resistant power at the age of 28 days of cement foam mixing concrete, it was able to receive maximum pressing force of 6.41 Megapascal, Modulus of breaking was 1.42 Megapascal.

**Keywords :** foam-cement, concrete, mortar

<sup>1</sup> ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

## 1. ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่นำมาวิจัย

ขยะโพลีเมอร์เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม หากไม่นำกลับมาใช้ใหม่ จะเป็นปัญหาด้านมลภาวะเป็นอย่างมาก ในประเทศไทยมีแนวโน้มขยะโพลีเมอร์เพิ่มขึ้นทุกปี คุณสมบัติที่เบาทำให้ขยะโพลีเมอร์เหล่านี้ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บจำนวนมาก มักจะกระจายอยู่ทั่วไป ประกอบกับการทิ้งขยะไม่เป็นที่ เป็นทาง ทำให้ขยะโพลีเมอร์เคลื่อนที่ตามถนน สวนสาธารณะ และ แม่น้ำ ลำคลอง กลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

แนวทางในการแก้ปัญหาหรือลดปัญหาขยะโพลีเมอร์ คือ นำกลับมาใช้ใหม่ หรือการนำมาทำเป็นวัตถุที่ใช้แทนวัตถุเดิม เช่น ใช้ในการพัฒนาคอนกรีตเบา โดยทำการบดโพลีเมอร์ให้ละเอียดและนำมาผสมเป็นโพลีเมอร์มวลรวมแทนหิน เพื่อให้คอนกรีตมีน้ำหนักเบา ในงานวิจัยครั้งนี้จึงได้ศึกษาถึง อัตราส่วนที่เหมาะสมในการนำโพลีเมอร์มาแทนที่หิน และหาคุณสมบัติด้านวิศวกรรมของคอนกรีตที่ใช้โพลีเมอร์เป็นมวลรวม เน้นทางด้านเชิงกล คือ การรับกำลังอัดของคอนกรีต

## 2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อหาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสม ในการผลิตโพลีเมอร์ซีเมนต์
2. เพื่อศึกษาคุณสมบัติด้านเชิงกลของคอนกรีตที่ใช้โพลีเมอร์ซีเมนต์เป็นมวลรวม

## 3. ขอบเขตของการทำวิจัย

1. ศึกษาถึงการนำโพลีเมอร์ที่ใช้แล้วมาผสมทำโพลีเมอร์ซีเมนต์มวลรวมโดยหาความเหมาะสมในการผสมมอร์ต้า ตาม ASTM C 109 [1] ในอัตราส่วนปูนซีเมนต์ : ทราย : โพลีเมอร์ เท่ากับ 1:0.5:3, 1:0.5:4, 1:0.5:5 โดยปริมาตร และในการทำคอนกรีตใช้ปริมาตรส่วนผสม ตามมาตรฐาน ACI คือ 1:2.8:6.3, 1:2.2:5.3 โดยปริมาตร

2. ศึกษาคุณสมบัติด้านเชิงกลของมอร์ต้าขนาด 5x5x5 ซม. และใช้โพลีเมอร์ซีเมนต์เป็นมวลรวมเพื่อผสมคอนกรีต ใช้ตัวอย่างรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 ซม. สูง 30 ซม.

3. ทดสอบคุณสมบัติด้านเชิงกลของคอนกรีตผสมโพลีเมอร์ซีเมนต์มวลรวม ที่อายุการบ่ม 3, 7, 14 และ 28 วัน

4. ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1

5. ใช้อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ เท่ากับ 0.4, 0.5 และ 0.6 สำหรับหล่อมอร์ต้า

6. ใช้อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ เท่ากับ 0.7 สำหรับหล่อคอนกรีต

## 4. วิธีการทดสอบ

### 4.1 วัสดุที่ใช้ในการทดสอบ

วัสดุที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย

- ก. ปูนซีเมนต์ โดยใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1
- ข. โพลีเมอร์ละเอียดโดยนำมาผ่านตะแกรงมาตรฐานผ่านเบอร์ 8
- ค. น้ำประปา
- ง. สารเคมีผสมเพิ่มประเภทสารเร่งการก่อตัว
- จ. ทรายแม่น้ำ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

• ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 16 (1.15 mm) จนถึงค้าง ตะแกรงเบอร์ 200 (3.075 mm) ใช้สำหรับมอร์ต้า

• ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 4 (4.75 mm) ใช้สำหรับผสมคอนกรีต

### 4.2 การทดสอบมอร์ต้าโพลีเมอร์ซีเมนต์

การทดสอบมอร์ต้าระหว่างปูนซีเมนต์ ทราย โพลีเมอร์ และน้ำ จะทดสอบตาม ASTM C 109 [1] และหาค่าการดูดซึมน้ำตาม ASTM C 642-97 [2] ที่อายุการบ่ม 3, 7, 14 และ 28 วัน

### 4.3 การทดสอบคอนกรีต

โดยแบ่งการทดสอบเป็น 2 ส่วน คือ

ก. ความสามารถในการรับแรงอัดของคอนกรีตที่ใช้โพลีเมอร์ซีเมนต์เป็นมวลรวมเทียบ ตาม ASTM C 39-96 [3]


ข. ความสามารถในการรับแรงดัดของคอนกรีตที่ใช้โพลีเมอร์ซีเมนต์เป็นมวลรวมเทียบ ตาม ASTM C 293-94 [4]

## 5. ผลการทดสอบ

ผลการทดสอบในงานวิจัยครั้งนี้แยกเป็น 2 ส่วน คือ ผลการทดสอบมอร์ต้า และผลการทดสอบคอนกรีต

### 5.1 ผลการทดสอบมอร์ต้า

ก. ผลทดสอบกำลังอัดของมอร์ต้าโดยเฉลี่ย ที่อายุ 3, 7, 14 และ 28 วัน ใช้อัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ 0.4 โดยปริมาตร ดังแสดงตามรูปที่ 1



รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังอัดกับอายุการบ่มของมอร์ต้าที่ใช้อัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ 0.4


จากรูปที่ 1 พบว่ากำลังอัดของมอร์ต้าที่ใช้อัตราส่วนปูนซีเมนต์ต่อทรายต่อโพลีเมอร์ 1:0.5:3 ให้ค่ากำลังอัดสูงสุดที่อายุ 28 วัน เท่ากับ 2.68 เมกกะปาสคาล รองลงมาคืออัตราส่วน 1:0.5:4 ให้ค่ากำลังอัดเท่ากับ 0.87 เมกกะปาสคาล และอัตราส่วน 1:0.5:5 ให้กำลังอัดต่ำสุดมีค่าเท่ากับ 0.73 เมกกะปาสคาล เหตุที่ค่าสัดส่วนโพลีเมอร์มากขึ้น ทำให้ค่ากำลังอัดลดลง เป็นผลเนื่องมาจากการแทนที่โพลีเมอร์ในปริมาณสูงทำให้ความหนาแน่นของมอร์ต้าลดลงกำลังอัดจึงลดลงตามลำดับ

**ตารางที่ 1** ผลทดสอบมอร์ตาร์ที่ใช้อัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ 0.4 โดยปริมาตร ที่อายุ 28 วัน

อัตราส่วน ปูน:ทราย:โฟม	ความหนาแน่น (กก/ม <sup>3</sup> )	ค่าการดูด ซึมน้ำ (%)	กำลังอัดประลัย (เมกกะปาสคาล)
1:0.5:3	1075.56	11.94	2.68
1:0.5:4	863.50	19.46	0.87
1:0.5:5	765.77	25.21	0.73

จากตารางที่ 1 การดูดซึมน้ำและความหนาแน่นของมอร์ตาร์ที่อายุ 28 วัน อัตราส่วน 1:0.5:5 มีค่าการดูดซึมน้ำสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 25.21 มีความหนาแน่นเท่ากับ 765.77 กก/ม<sup>3</sup> รองลงมาคืออัตราส่วน 1:0.5:4 คิดเป็นร้อยละ 19.46 มีความหนาแน่นเท่ากับ 863.50 กก/ม<sup>3</sup> และน้อยที่สุดคืออัตราส่วน 1:0.5:3 คิดเป็นร้อยละ 11.94 มีความหนาแน่นเท่ากับ 1075.56 กก/ม<sup>3</sup> เหตุที่สัดส่วนโพน้อยลงทำให้การดูดซึมน้ำน้อยลง อันเป็นผลเนื่องมาจากการที่มีโพนแทนที่น้ำทำให้การซึมผ่านของน้ำต่ำจึงมีความหนาแน่นสูง

ข. ผลทดสอบกำลังอัดของมอร์ตาร์ โดยเฉลี่ยที่อายุ 3, 7, 14 และ 28 วัน ใช้อัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ 0.5 โดยปริมาตร ดังแสดงตามรูปที่ 2



**รูปที่ 2** ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังอัดกับอายุการบ่มของมอร์ตาร์ที่ใช้อัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ 0.5


จากรูปที่ 2 พบว่ากำลังอัดของมอร์ตาร์ที่ใช้อัตราส่วนปูนซีเมนต์ต่อทรายต่อโพน 1:0.5:3 ให้ค่ากำลังอัดสูงสุดที่อายุ 28 วัน เท่ากับ 4.52 เมกกะปาสคาล รองลงมาคืออัตราส่วน 1:0.5:4 ให้ค่ากำลังอัดเท่ากับ 3.24 เมกกะปาสคาล และอัตราส่วน 1:0.5:5 ให้กำลังอัดต่ำสุดมีค่าเท่ากับ 1.10 เมกกะปาสคาล เหตุที่ค่าสัดส่วนโพนมากขึ้น ทำให้ค่ากำลังอัดลดลง เป็นผลเนื่องมาจากการแทนที่โพนในปริมาณสูงทำให้ความหนาแน่นของมอร์ตาร์ลดลงกำลังอัดจึงลดลงตามลำดับ

**ตารางที่ 2** ผลทดสอบมอร์ตาร์ที่ใช้อัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ 0.5 โดยปริมาตร ที่อายุ 28 วัน

อัตราส่วน ปูน:ทราย:โพน	ความหนาแน่น (กก/ม <sup>3</sup> )	ค่าการดูด ซึมน้ำ (%)	กำลังอัดประลัย (เมกกะปาสคาล)
1:0.5:3	1232.36	9.71	4.52
1:0.5:4	1090.96	11.97	3.24
1:0.5:5	931.43	14.39	1.10

จากตารางที่ 2 การดูดซึมน้ำและความหนาแน่นของมอร์ตาร์ที่อายุ 28 วัน อัตราส่วน 1:0.5:5 มีค่าการดูดซึมน้ำสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 14.39 มีความหนาแน่นเท่ากับ 931.43 กก/ม<sup>3</sup> รองลงมาคืออัตราส่วน 1:0.5:4 คิดเป็นร้อยละ 11.97 มีความหนาแน่นเท่ากับ 1090.96 กก/ม<sup>3</sup> และน้อยที่สุดคืออัตราส่วน 1:0.5:3 คิดเป็นร้อยละ 9.71 มีความหนาแน่นเท่ากับ 1232.36 กก/ม<sup>3</sup> เหตุที่สัดส่วนโพน้อยลงทำให้การดูดซึมน้ำน้อยลง อันเป็นผลเนื่องมาจากการที่มีโพนแทนที่น้ำ ทำให้การซึมผ่านของน้ำต่ำจึงมีความหนาแน่นสูง

ค. ผลทดสอบกำลังอัดของมอร์ตาร์ โดยเฉลี่ยที่อายุ 3, 7, 14 และ 28 วัน ใช้อัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ 0.6 โดยปริมาตร ดังแสดงตามรูปที่ 3



**รูปที่ 3** ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังอัดกับอายุการบ่มของมอร์ตาร์ที่ใช้อัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ 0.6

จากรูปที่ 3 พบว่ากำลังอัดของมอร์ตาร์ที่ใช้อัตราส่วนปูนซีเมนต์ต่อทรายต่อโพน 1:0.5:3 ให้ค่ากำลังอัดสูงสุดที่อายุ 28 วัน เท่ากับ 2.53 เมกกะปาสคาล รองลงมาคืออัตราส่วน 1:0.5:4 ให้ค่ากำลังอัดเท่ากับ 2.20 เมกกะปาสคาล และอัตราส่วน 1:0.5:5 ให้กำลังอัดต่ำสุดมีค่าเท่ากับ 1.90 เมกกะปาสคาล เหตุที่ค่าสัดส่วนโพนมากขึ้น ทำให้ค่ากำลังอัดลดลง เป็นผลเนื่องมาจากการแทนที่โพนในปริมาณสูงทำให้ความหนาแน่นของมอร์ตาร์ลดลงกำลังอัดจึงลดลงตามลำดับ

**ตารางที่ 3** ผลทดสอบมอร์ตาร์ที่ใช้อัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ 0.6 โดยปริมาตร ที่อายุ 28 วัน

อัตราส่วน ปูน:ทราย:โพลีเมอร์	ความหนาแน่น (กก/ม <sup>3</sup> )	ค่าการดูด ซึมน้ำ (%)	กำลังอัดประลัย (เมกะปาสคาล)
1:0.5:3	1205.17	14.46	2.53
1:0.5:4	1052.93	15.94	2.20
1:0.5:5	798.47	19.78	1.90

จากตารางที่ 3 การดูดซึมน้ำและความหนาแน่นของมอร์ตาร์ที่อายุ 28 วัน อัตราส่วน 1:0.5:5 มีค่าการดูดซึมน้ำสูงสุดคิดเป็น ร้อยละ 19.78 มีความหนาแน่นเท่ากับ 798.47 กก/ม<sup>3</sup> รองลงมาคืออัตราส่วน 1:0.5:4 คิดเป็นร้อยละ 15.94 มีความหนาแน่นเท่ากับ 1052.93 กก/ม<sup>3</sup> และน้อยที่สุดคืออัตราส่วน 1:0.5:3 คิดเป็นร้อยละ 14.46 มีความหนาแน่นเท่ากับ 1205.17 กก/ม<sup>3</sup> เหตุที่สัดส่วนโพลีเมอร์น้อยลงทำให้การดูดซึมน้ำน้อยลง อันเป็นผลเนื่องมาจากการที่มีโพลีเมอร์แทนที่น้ำทำให้การซึมผ่านของน้ำต่ำจึงมีความหนาแน่นสูง

เมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้ง 3 สัดส่วน สัดส่วนที่เหมาะสมที่สุด คืออัตราส่วน ปูนซีเมนต์:ทราย:โพลีเมอร์ เท่ากับ 1:0.5:3 ใช้อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ เท่ากับ 0.50 ดังนั้น ในการนำมาใช้กับคอนกรีตจึงต้องเพิ่มอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เท่ากับ 0.7 เพื่อเพิ่มความสามารถทำงานได้ให้คอนกรีต

**5.2 ผลการทดสอบของคอนกรีต**

ก. ความสามารถในการรับแรงอัดของคอนกรีตที่ใช้โพลีเมอร์เป็นมวลรวมหยาบ

**ตารางที่ 4** การทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 ซม. สูง 30 ซม. ที่อายุ 28 วัน กำหนดปฏิภาคส่วนผสมคอนกรีต  $f_c' = 19.62$  เมกะปาสคาล

อัตราส่วนผสม	ความหนาแน่น (กก/ม <sup>3</sup> )	กำลังอัดประลัย (เมกะปาสคาล)	ค่าเฉลี่ยของกำลังอัด (เมกะปาสคาล)
1 : 2.2 : 5.3	1754	7.57	6.41
	1722	6.04	
	1783	5.62	

จากตารางที่ 4 เป็นผลการทดสอบกำลังอัดประลัยของคอนกรีตรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 ซม. สูง 30 ซม. โดยใช้อัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ : ทราย : โพลีเมอร์ เท่ากับ 1 : 2.2 : 5.3 โดยปริมาตรและออกแบบปฏิภาคส่วนผสมคอนกรีตให้มีกำลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน เท่ากับ 19.62 เมกะปาสคาล ใช้อัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ 0.7 ตัวอย่างที่ 1 มีความหนาแน่น 1754 กก/ม<sup>3</sup> กำลังอัดประลัยเท่ากับ 7.57 เมกะปาสคาล ตัวอย่างที่ 2 มีความหนาแน่น 1722 กก/ม<sup>3</sup>

กำลังอัดประลัยเท่ากับ 6.04 เมกะปาสคาล, ตัวอย่างที่ 3 มีความหนาแน่น 1783 กก/ม<sup>3</sup> กำลังอัดประลัยเท่ากับ 5.62 เมกะปาสคาล แสดงให้เห็นว่าค่ากำลังอัดของคอนกรีตที่มีโพลีเมอร์เป็นส่วนผสมให้ค่ากำลังอัดต่ำกว่าที่ออกแบบไว้ทุกตัวอย่างที่ทดสอบ คือ ต่ำกว่า 19.62 เมกะปาสคาล แต่จะมีน้ำหนักเบากว่าเนื่องจากโพลีเมอร์มีน้ำหนักเบา ค่าเฉลี่ยของกำลังอัดเท่ากับ 6.41 เมกะปาสคาล ซึ่งความหนาแน่นของคอนกรีตผสมโพลีเมอร์ให้ค่าสอดคล้องกับ งานวิจัยของ นิพนธ์ [5] ที่ใช้สัดส่วน 1:2:3 ความหนาแน่นมีค่าอยู่ระหว่าง 1608 ถึง 1627 กก/ม<sup>3</sup>

**ตารางที่ 5** การทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 ซม. สูง 30 ซม. ที่อายุ 28 วัน กำหนดปฏิภาคส่วนผสมคอนกรีต  $f_c' = 17.66$  เมกะปาสคาล

อัตราส่วนผสม	ความหนาแน่น (กก/ม <sup>3</sup> )	กำลังอัดประลัย (เมกะปาสคาล)	ค่าเฉลี่ยกำลังอัดประลัย (เมกะปาสคาล)
1 : 2.8 : 6.3	1764	5.58	5.18
	1740	4.38	
	1692	4.72	

จากตารางที่ 5 เป็นผลการทดสอบกำลังอัดประลัยของคอนกรีตรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 ซม. สูง 30 ซม. โดยใช้อัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ : ทราย : โพลีเมอร์ เท่ากับ 1 : 2.8 : 6.3 โดยปริมาตรและออกแบบปฏิภาคส่วนผสมคอนกรีตให้มีกำลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน เท่ากับ 17.66 เมกะปาสคาล ใช้อัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ 0.7 ตัวอย่างที่ 1 มีความหนาแน่น 1764 กก/ม<sup>3</sup> กำลังอัดประลัยเท่ากับ 5.58 เมกะปาสคาล ตัวอย่างที่ 2 มีความหนาแน่น 1740 กก/ม<sup>3</sup> กำลังอัดประลัยเท่ากับ 4.38 เมกะปาสคาล และ ตัวอย่างที่ 3 มีความหนาแน่น 1692 กก/ม<sup>3</sup> กำลังอัดประลัยเท่ากับ 4.72 เมกะปาสคาล แสดงให้เห็นว่าค่ากำลังอัดของคอนกรีตที่มีโพลีเมอร์เป็นส่วนผสมให้ค่ากำลังอัดต่ำกว่าที่ออกแบบไว้ คือ ต่ำกว่า 17.66 เมกะปาสคาล ทุกตัวอย่างที่ทดสอบ แต่จะมีน้ำหนักเบากว่าเนื่องจากโพลีเมอร์มีน้ำหนักเบา ค่าเฉลี่ยของกำลังอัดเท่ากับ 5.18 เมกะปาสคาล ซึ่งความหนาแน่นของคอนกรีตผสมโพลีเมอร์ให้ค่าสอดคล้องกับ งานวิจัยของ นิพนธ์ [5] ที่ใช้สัดส่วน 1:2:3 ความหนาแน่นมีค่าอยู่ระหว่าง 1608 ถึง 1627 กก/ม<sup>3</sup>

ข. ความสามารถในการรับแรงดัด ของคอนกรีตที่ใช้โพลีเมอร์เป็นมวลรวมหยาบ

จากตารางที่ 6 เป็นผลการทดสอบโมดูลัสการแตกหักของคอนกรีตขนาด 15x15x50 ซม. ที่ อายุ 28 วัน ค่าเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 1.42 เมกะปาสคาล ซึ่งค่าที่ได้น้อยกว่าค่ากำลังอัดของคอนกรีตประมาณร้อยละ 22 (จากค่ากำลังรับแรงอัดของคอนกรีตที่เท่ากับ 6.41 เมกะปาสคาล) ซึ่งค่าโมดูลัสการแตกหักของคอนกรีตโดยปกติส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่างร้อยละ 11 ถึง 23

ตารางที่ 6 การทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตรูปทรงคานขนาดหน้าตัด 15 ซม. x 15 ซม. ยาว 50 ซม. ที่อายุ 28 วัน ที่อัตราส่วน ผสม 1 : 2.2 : 5.3

ตัวอย่าง	ขนาด (ซม x ซม)	ความยาว (ซม)	น้ำหนัก (กก.)	อายุ (วัน)	โมดูลัสการแตกหัก (เมกกะปาสคาล)
1	15 x 15	50	8.430	28	1.01
2	15 x 15	50	8.590	28	2.03
3	15 x 15	50	8.975	28	1.22
เฉลี่ย	15 x 15	50	8.665	28	1.42

### 6. สรุปผลการวิจัย

การศึกษาแยกตามลักษณะของการทดสอบเป็น 2 ส่วน คือ การทดสอบมอร์ต้าและการทดสอบคอนกรีต

#### 6.1 สรุปผลการทดสอบมอร์ต้าที่ผสมโฟม

จากหัวข้อที่ 5.1 ผลการทดสอบมอร์ต้า อัตราส่วน ปูนซีเมนต์:ทราย:โฟม ที่เหมาะสมที่สุด เท่ากับ 1:0.5:3 ใช้อัตราส่วนน้ำต่อ ปูนซีเมนต์เท่ากับ 0.5 ซึ่งให้ค่ากำลังอัดสูงสุด มีค่าเท่ากับ 4.52 เมกกะปาสคาล มีค่าความหนาแน่นเท่ากับ 1232.36 กก/ม<sup>3</sup> แต่เมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมในการนำมาทำเป็นคอนกรีตแล้วต้องใช้อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ที่สูงขึ้นเพื่อเพิ่มความสามารถทำงานได้ของคอนกรีตในงานวิจัยครั้งนี้ใช้อัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ 0.7 ในการผสมคอนกรีต

#### 6.2 สรุปผลการทดสอบคอนกรีตที่นำโฟมมวลรวมหยาบเป็นส่วนผสม

จากการทดสอบตัวอย่างคอนกรีตที่อัตราส่วนผสม 1:2.8:6.3 และ 1:2.2:5.3 โดยปริมาตร ใช้อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ 0.7 ตามหัวข้อที่ 5.2 พบว่าผลการทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตที่อัตราส่วน 1:2.2:5.3 โดยปริมาตร ใช้อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ 0.7 อายุการบ่มที่ 28 วัน ให้ค่ากำลัง

อัดสูงที่สุดคือ 6.41 เมกกะปาสคาล และผลการทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต มีค่าโมดูลัสการแตกหัก เท่ากับ 1.42 เมกกะปาสคาล

จากงานวิจัยครั้งนี้พบว่าสามารถนำโฟมซีเมนต์ไปใช้ผสมคอนกรีตในงานโครงสร้างได้เนื่องจากมีคุณสมบัติทางวิศวกรรมด้านการรับกำลังและความเป็นไปได้ในการนำโฟมที่เหลือใช้หรือไม่ได้ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้งหนึ่ง

### เอกสารอ้างอิง

- [1] American Society for Testing Materials, “ASTM C 109: Test Method for Compressive Strength of Hydraulic Cement Mortars (Using 2-in or 50-mm Cube Specimens),” **In Annual Book of ASTM Standards**, Vol. 04.01, Philadelphia, ASTM, 1999.
- [2] American Society for Testing Materials, “ASTM C 642-97: Test Method for Density, Absorption, and Voids in Hardened Concrete,” **In Annual Book of ASTM Standards**, Vol. 04.02, Philadelphia, ASTM, 1999.
- [3] American Society for Testing Materials, “ASTM C 39-96: Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens,” **In Annual Book of ASTM Standards**, Vol. 04.02, Philadelphia, ASTM, 1999.
- [4] American Society for Testing Materials, “ASTM C 293-94: Test Method for Flexural Strength of Concrete (Using Simple Beam With Center-Point Loading),” **In Annual Book of ASTM Standards**, Vol. 04.02, Philadelphia, ASTM, 1999.
- [5] นิพนธ์ สุวรรณสุขโรจน์. “คุณสมบัติของคอนกรีตที่ใช้โฟมเป็นมวลรวมหยาบ.” วิศวกรรมสาร มช. ปีที่ 23. ฉบับที่ 1. (มกราคม – มิถุนายน 2539) หน้า 181-191.