

การใช้เทคนิคโซลเจลในการสังเคราะห์ฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์

สำหรับการผลิตกระจกทำความสะอาดตัวเอง

Sol Gel Technique to Synthesis of Titanium Dioxide Thin Film for Self-Cleaning Glass Production

ญาณิศา ตันติपालกุล^{1*}, บุญมี กวินเสกสรรศักดิ์ สมบัติ ทัพทรัพย์ และ จักรพงษ์ แก้วขาว³

Yanisa Tantipalakul^{1*}, Boonmee Kavinseksan¹, Sombat Teekasap² and Jakrapong Kaewkhao³

¹คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 10600

²คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย ปทุมธานี 12110

³ศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีแก้วและวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 73000

*ผู้รับผิดชอบประสานงาน: scYanisa@bsru.ac.th

บทคัดย่อ งานวิจัยนี้ใช้เทคนิคโซลเจลในการสังเคราะห์ฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ สำหรับการผลิตกระจกทำความสะอาดตัวเอง การผลิตกระจกทำความสะอาดตัวเองทำโดยใช้กระจกโฟลตหนา 5 มิลลิเมตร จุ่มลงในสารละลายไทเทเนียมไดออกไซด์ซึ่งเตรียมมาจากการใช้ไทเทเนียมเตตระไฮดรอกไซด์ในตัวทำละลายไอโซโพรพานอลปรับให้มีพีเอช 2-3 จากนั้นศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาบนพื้นผิวของฟิล์มบางเมื่อทำการปรับค่าความเร็วในการจุ่มเคลือบ (3, 9, 14 เซนติเมตรต่อนาที) จำนวนชั้นในการจุ่มเคลือบ (1, 3, 5 ชั้น) และอุณหภูมิในการอบเคลือบผิว (350, 450, 550 องศาเซลเซียส) ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด และเครื่องการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์วิเคราะห์การส่องผ่านแสงและกระบวนการเร่งด้วยแสงของกระจกทำความสะอาดตัวเองด้วยเครื่องยูวี-วิสิเบิล สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ และทดสอบสมบัติการเปื้อกน้ำแบบอิงยวดด้วยเครื่องทดสอบมุมสัมผัส ผลการวิจัยพบว่า ฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ใช้ความเร็วในการจุ่มเคลือบ 3 เซนติเมตรต่อนาที และอบเคลือบผิวที่อุณหภูมิ 450 องศาเซลเซียส จำนวน 5 ชั้น มีความเรียบเนียน เป็นเนื้อเดียวกัน ยึดเกาะได้ดีทั่วแผ่นกระจก และปรากฏผลึกแบบอนาเทก กระจกทำความสะอาดตัวเองที่เตรียมได้มีความใสสูงใกล้เคียงกับกระจกเปล่า เมื่อทดสอบกระบวนการเร่งด้วยแสงในการย่อยสลายสีเมทิลีนบลูของกระจกทำความสะอาดตัวเอง พบว่า สามารถย่อยสลายสีเมทิลีนบลูได้ร้อยละ 94.83 ภายในระยะเวลาการฉายแสง 300 นาที และเมื่อทำการกระตุ้นด้วยแสงยูวีนาน 1 วัน กระจกทำความสะอาดตัวเองแสดงสมบัติการเปื้อกน้ำแบบอิงยวด โดยมีมุมสัมผัสของหยดน้ำ 0 องศา ทั้งนี้กระจกทำความสะอาดตัวเองที่เตรียมได้มีต้นทุนด้านสารเคมีเท่ากับ 40.87 บาทต่อตารางเมตร

คำสำคัญ : ไทเทเนียมไดออกไซด์, โซลเจล, จุ่มเคลือบ, การทำความสะอาดตัวเอง, กระจก

Abstract This research using sol gel technique of titanium dioxide thin films for self-cleaning glass production. Self-cleaning glasses were produced by dipping 5 mm thick float glasses in the titanium dioxide solution which prepared from titanium tetraisopropoxide in isopropanol under pH 2-3. The surface morphology of thin films at different withdrawal speed (3, 9, 14 cm/min), number of layers (1, 3, 5 layers) and annealing temperature (350, 450, 550°C) were studied with scanning electron microscope (SEM) and x-ray diffraction (XRD). The optical transmittance and photocatalytic activity were carried out by UV-visible spectroscopy. Superhydrophilicity was investigated using contact angle analyzer. The results indicate titanium dioxide thin films deposited at withdrawal speed of 3 cm/min and annealed at 450°C for 5 layers were very smooth uniform surface cover on glass with good adhesion and highest anatase phase. Transparency of the self-cleaning glass was similar to that of the uncoated glass. The photocatalytic activity of self-cleaning glass was examined with methylene blue degradation test. After 300 minute irradiation, degradation efficiency was 94.83%. After 24 hour UV illumination, the water contact angle drops were 0 degree, and the self-cleaning glass showed superhydrophilic. Chemicals cost of self-cleaning glass production were 40.87 bath/m².

Keywords : titanium dioxide, sol gel, dip coating, self-cleaning, glass

1. บทนำ

อุตสาหกรรมกระจกเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด เช่น ทรายแก้ว เฟลด์สปาร์ โดโลไมต์ และหินปูน เนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตกระจกส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบที่ผลิตได้ภายในประเทศ มีการพึ่งพาวัตถุดิบนำเข้าอย่างมาก เป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานรองรับความเจริญเติบโตของประเทศ เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องเรือนและเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น [1] โดยอุตสาหกรรมกระจกในประเทศไทยมีมูลค่าตลาดรวม 12,000 ล้านบาทต่อปีและกำลังขยายตัวต่อเนื่องตามการขยายตัวเศรษฐกิจประเทศ ความต้องการใช้ของภาคอสังหาริมทรัพย์ในการสร้างที่อยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์ ส่งผลให้ความต้องการใช้กระจกมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องร้อยละ 5-7 ต่อปี [2] เนื่องจากการออกแบบอาคารในปัจจุบันนิยมใช้กระจกแทนผนังอาคารเพื่อความสวยงาม ช่วยเพิ่มความสว่างและพื้นที่อาคารให้ดูกว้างขึ้น ซึ่งการทำความสะอาดกระจกภายนอกอาคารสูงต้องมีการไต่ตัว ก่อให้เกิด

ความยากลำบาก เสี่ยงอันตราย และค่าใช้จ่ายในการจ้างช่างที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะ

ปัจจุบันกระจกทำความสะอาดตัวเองเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่มีการศึกษาวิจัยอย่างมาก เนื่องจากมีสมบัติในการกำจัดสิ่งสกปรกได้ด้วยตัวเอง (self-cleaning) กล่าวคือสามารถย่อยสลายคราบสกปรกที่จับบนกระจกได้เองโดยมีแสงอัลตราไวโอเลต (ultraviolet, UV) จากแสงแดดเป็นตัวกระตุ้น นอกจากนี้ยังมีสมบัติการเปียกน้ำแบบยิ่งยวด (superhydrophilic) ที่ยอมให้น้ำแพร่กระจายตัวอย่างสมบูรณ์อยู่บนพื้นผิว เป็นผลให้สามารถป้องกันการเกิดฝ้าน้ำ (antifogging) ป้องกันการเกาะติดของอนุภาคสารอินทรีย์และไขมันบนกระจก ทำให้ได้เป็นกระจกปราศจากฝุ่น การผลิตกระจกทำความสะอาดตัวเองสามารถทำได้โดยการเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์ลงบนผิวกระจก ไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นสารกึ่งตัวนำดังนั้นเมื่อถูกกระตุ้นด้วยแสงอัลตราไวโอเลต ไทเทเนียมไดออกไซด์จะเกิดการปลดปล่อยคู่อิเล็กตรอนกับโฮล (hole-electron pair) อิเล็กตรอนที่เกิดจากการกระตุ้นของแสงจะทำปฏิกิริยากับ โมเลกุลของ

ออกซิเจน (O_2) ในอากาศเกิดเป็นอนุมูลอิสระซูเปอร์ออกไซด์ (superoxide radical ion, O_2^-) และไฮดรอกซิลที่เกิดจากการกระตุ้นด้วยแสงทำปฏิกิริยากับน้ำเกิดเป็นอนุมูลอิสระไฮดรอกซิล (hydroxyl radical, $OH^\cdot$) อนุมูลอิสระข้างต้นทำปฏิกิริยาได้ว่องไวและทำปฏิกิริยาพร้อมกันเป็นผลให้สามารถย่อยสลายส่วนประกอบของสิ่งปนเปื้อนที่เป็นสารอินทรีย์ อนุภาคจุลชีพ หรือสารอนินทรีย์ได้ [3-5] ขณะเดียวกันประจุที่เกิดขึ้นบนผิวหน้าของไทเทเนียมไดออกไซด์ ทำให้กระจกมีสภาพเป็นขั้วสูงมาก และเกิดสภาพการเปียกน้ำแบบอิงขวิด [4,6] อีกทั้งฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบบนกระจกมีความบางใสจึงนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เช่น กระจกอาคาร กระจกเงา กระจกรถยนต์ เป็นต้น การทำความสะอาดสามารถทำได้ง่ายด้วยการฉีดน้ำ หรือชำระด้วยน้ำฝน

การเตรียมฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์บนกระจกสามารถทำได้หลายวิธี ได้แก่ เทคนิคสเปตเตอริง (sputtering) หรือการเคลือบฟิล์มบางในสุญญากาศ [7] เทคนิคการใช้ไอเล็กตรอนในการระเหยฟิล์มบาง (electron beam evaporation) [8] เทคนิคการพ่นสเปรย์ไพโรไลซิส (spray pyrolysis) [9] เทคนิคการเคลือบที่อาศัยการแตกตัวของสารเคมีในสภาพของแก๊สและเกิดปฏิกิริยาเคมีกลายเป็นสารใหม่ตกเคลือบบนวัสดุรองรับหรือวิธีการสังเคราะห์แบบไอทางเคมี (chemical vapor deposition, CVD) [10] และเทคนิคโซลเจล (sol gel technique) [11] เป็นต้น แต่การเตรียมโดยใช้ปฏิกิริยาเคมีที่เรียกว่าเทคนิคโซลเจลเป็นวิธีที่มีการศึกษามากที่สุด เนื่องจากเป็นขบวนการที่สะดวก ใช้ต้นทุนต่ำ ทำได้ง่ายโดยการจุ่มเคลือบสารละลายลงบนตัวกลางที่ต้องการ [12-16] ใช้ปฏิกิริยาและเครื่องมือที่ไม่ซับซ้อน ใช้อุณหภูมิต่ำ และสามารถเตรียมฟิล์มได้ทั่วพื้นที่ผิวขนาดใหญ่ของตัวกลางได้ เหมาะกับการนำมาใช้ในการเตรียมขนาดใหญ่บนกระจกในระดับอุตสาหกรรม

ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาสมบัติการทำ ความสะอาดตัวเองของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบบนกระจกจริงด้วยวิธีโซลเจล ปรับปรุงให้ได้ กระจกทำความสะอาดตัวเองที่ดี และศึกษาต้นทุนสารเคมีที่ใช้ เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิตกระจกทำความสะอาดตัวเอง สร้างนวัตกรรมใหม่และแนวทางในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้แก่อุตสาหกรรมกระจกของไทย

2. วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการวิจัย

2.1 การเตรียมกระจกทำความสะอาดตัวเองด้วยเทคนิคโซลเจล

กระจกทำความสะอาดตัวเองสามารถเตรียมได้โดยใช้ไทเทเนียมเตตระไอโซโพรพอกไซด์ (titanium tetraisopropoxide, TTIP) (AROC, 98%) เป็นสารตั้งต้นในตัวทำละลายไอโซโพรพานอล 0.2 โมลาร์ (isopropanol, IPA) (Ajax Finechem Pty Ltd., 99.5%) ปรับให้อยู่ในสภาวะกรด (พีเอช 2-3) ด้วยกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 12 โมลาร์ (hydrochloric acid, HCl) (Ajax Finechem Pty Ltd., 36%) ที่อุณหภูมิห้อง กวนสารละลายจนครบ 1 ชั่วโมง และเก็บไว้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จะได้สารละลายไทเทเนียมไดออกไซด์ [17] หลังจากนั้นนำสารละลายไทเทเนียมไดออกไซด์มาทำการจุ่มเคลือบแบบกะลงบนกระจกจริงขนาด $2.5 \times 7.5 \times 0.5$ เซนติเมตร และนำกระจกไปอบเคลือบผิว (calcine) เป็นเวลา 1 ชั่วโมง

2.2 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติการทำ ความสะอาดตัวเองของกระจก

2.2.1 ศึกษาผลของความเร็วในการจุ่มเคลือบ โดยปรับอัตราเร็วในการจุ่มเคลือบเท่ากับ 3, 9 และ 14 เซนติเมตรต่อนาที ตามลำดับ

2.2.2 ศึกษาผลของจำนวนรอบในการจุ่มเคลือบ โดยทำการเคลือบกระจกด้วยฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นจำนวน 1, 3 และ 5 ชั้น ตามลำดับ

2.2.3 ศึกษาผลของอุณหภูมิในการอบเคลือบผิว โดยทำการอบเคลือบผิวกระจกที่อุณหภูมิ 350, 450 และ 550 องศาเซลเซียส ตามลำดับ

2.3 การศึกษาสมบัติการทำความสะอาดตัวเองของกระจก

2.3.1 วิเคราะห์ลักษณะทางสัณฐานวิทยาเพื่อดูพื้นผิวของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบบนกระจกด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (scanning electron microscope, SEM) [12-16] ยี่ห้อ JEOL รุ่น JSM-IT300

2.3.2 วิเคราะห์โครงสร้างและการจัดเรียงตัวของผลึก (crystalline structure analysis) ของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบบนกระจกด้วยเครื่องการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ (x-ray diffraction, XRD) [12-16] ยี่ห้อ Bruker รุ่น D8 Discover

2.3.3 วิเคราะห์การส่องผ่านแสงของกระจกทำความสะอาดตัวเองที่ความยาวคลื่นในช่วง 250-850 นาโนเมตร ด้วยเครื่องยูวี-วิสิเบิล สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (UV-visible spectroscopy) [12-16] ยี่ห้อ TECHCOM รุ่น UV1100 โดยแสดงค่าเป็นร้อยละการส่องผ่านรังสี (transmittance, %T)

2.3.4 ทดสอบการเกาะติดของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์บนกระจกด้วยวิธีการยึดเกาะด้วยเทป (standard test methods for measuring adhesion by tape test, ASTM D3359-09) [18] และกัดกร่อนด้วยกรด (HNO₃) และเบส (NaOH) ความเข้มข้น 5 และ 10 โมลาร์ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง

2.3.5 ทดสอบสมบัติการเปียกน้ำแบบอิงขูด โดยการฉีดละอองน้ำ (spray water) และการวัดค่ามุมสัมผัสของหยดน้ำ (contact angle) ด้วยเครื่องทดสอบมุม

สัมผัส (contact angle analyzer) [12-16] ยี่ห้อ Data Physics รุ่น OCA200

2.3.6 ทดสอบสมบัติการย่อยสลายสารอินทรีย์ด้วยแสงของกระจกทำความสะอาดตัวเอง [12-16] โดยใช้กระจกที่เคลือบด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์จำนวน 1 แผ่น มาใส่ลงในจานเพาะเชื้อที่มีสารละลายสีเมทิลีนบลู (methylene blue) เข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 15 มิลลิตร ฉายแสงด้วยหลอดยูวีเอ (UV-A) ที่มีกำลังไฟ 400 วัตต์ ความยาวคลื่น 365 นาโนเมตร ความเข้มแสง 1.64 มิลลิวัตต์ต่อตารางเซนติเมตร ตั้งห่างเป็นระยะทาง 20 เซนติเมตร ทำการฉายแสงเป็นเวลา 300 นาที และเก็บสารละลายสีเมทิลีนบลูทุก 30 นาทีไปวิเคราะห์หาปริมาณเมทิลีนบลูที่เหลือในสารละลายด้วยเครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ที่ความยาวคลื่น 664 นาโนเมตร

ทำการทดลองซ้ำ 3 ครั้งและรายงานเป็นค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s.d.) นำผลการทดลองที่ได้มาคำนวณหาร้อยละการย่อยสลายสารละลายสีเมทิลีนบลู ดังสมการที่ (1)

$$\text{ร้อยละการย่อยสลาย} = \frac{C_0 - C_t}{C_0} \times 100 \quad (1)$$

เมื่อ C_0 = ความเข้มข้นเริ่มต้นของสารละลายสีเมทิลีนบลู

C_t = ความเข้มข้นที่เหลือของสารละลายสีเมทิลีนบลู

2.4 การศึกษาดัชนีต้นทุนด้านสารเคมีในการผลิตกระจกทำความสะอาดตัวเอง

ศึกษาดัชนีต้นทุนด้านสารเคมีที่ใช้ในการเตรียมฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์บนกระจกเพื่อผลิตกระจกทำความสะอาดตนเอง ดังสมการที่ (2)


$$\text{ต้นทุนสารเคมี} = \text{ปริมาณสารเคมีที่ใช้} \times \text{ราคา} \quad (2)$$

(บาท/ตร.ม.) (มล./ตร.ม.) (บาท/มล.)

3. ผลการทดลองและอภิปรายผล

3.1 ลักษณะของกระจกทำความสะอาดตัวเอง

สารละลายไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เตรียมได้จากวิธีการข้างต้น มีลักษณะใส ไม่มีสี เมื่อนำไปจุ่มเคลือบบนกระจกได้ฟิล์มบางที่มีลักษณะบางใส เรียบสม่ำเสมอ ดังรูปที่ 1



รูปที่ 1 ลักษณะของสารละลายไทเทเนียมไดออกไซด์ และกระจกทำความสะอาดตัวเองที่เตรียมได้

3.2 ปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติการทำความสะอาดตัวเองของกระจก

3.2.1 ความเร็วในการจุ่มเคลือบ ในงานวิจัยได้ทำการศึกษาอัตราเร็วในการจุ่มเคลือบเป็น 3, 9 และ 14 เซนติเมตรต่อนาที พบว่า ที่อัตราเร็วการจุ่มเคลือบ 3 เซนติเมตรต่อนาที ฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์จะเคลือบบนกระจกได้ทั่วทั้งแผ่นและไม่พบรอยแตกบนฟิล์ม ในขณะที่อัตราเร็วการจุ่มเคลือบ 9 และ 14 เซนติเมตรต่อนาที ฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบบนกระจกเกิดช่องว่างของฟิล์ม ดังในรูปที่ 2 นอกจากนี้ยังพบว่า การใช้ความเร็วในการจุ่มเคลือบต่ำให้ฟิล์มที่มีความบางใสมากกว่าความเร็วสูง [12,19] เนื่องจากการจุ่มเคลือบด้วยความเร็วต่ำทำให้สารละลายไทเทเนียมไดออกไซด์ส่วนเกินไหลกลับลงสู่ภาชนะ ส่งผลให้กระจกทำความสะอาดตัวเองที่ผลิตได้มีความใสมากกว่าการจุ่มเคลือบด้วยความเร็วสูง อีกทั้งฟิล์มที่จุ่มเคลือบด้วยความเร็วต่ำมีอัตราการระเหยของสารละลายช้ากว่าจึงใช้สารละลายไทเทเนียมไดออกไซด์ในปริมาณน้อยกว่าการจุ่มเคลือบด้วยความเร็วสูง

3.2.2 จำนวนรอบในการจุ่มเคลือบ เมื่อทำการจุ่มเคลือบกระจกในสารละลายไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วยอัตราเร็ว 3 เซนติเมตรต่อนาที เป็นจำนวน 1, 3 และ 5 ชั้น ตามลำดับ พบว่า การเพิ่มจำนวนรอบในการจุ่มเคลือบจะทำให้ฟิล์มที่ได้มีสีเหลืองเข้มขึ้น [16] โดยกระจกที่เคลือบด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นจำนวน 1 ชั้น ฟิล์มมีช่องว่างและไม่ปรากฏฟลักของผลึกอนาเทส (anatase) ส่วนกระจกที่เคลือบด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นจำนวน 3 และ 5 ชั้น ฟิล์มจะมีความเรียบมากขึ้นตามลำดับ และพบฟลักของผลึกอนาเทส ปรากฏที่ตำแหน่ง 2θ (2-Theta) เท่ากับ 25.36° โดยฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ 5 ชั้น มีค่าความเข้มของรังสีเอกซ์ที่วัดได้ (intensity) สูงที่สุด ดังแสดงในรูปที่ 3 เนื่องจากเมื่อจำนวนรอบมากขึ้น สารละลายไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบปิดช่องว่างหรือรอยแตกบนฟิล์มบนชั้นก่อนหน้าช่วยให้ฟิล์มเรียบขึ้น [12] และเมื่อจำนวนรอบเพิ่มขึ้น ความหนาของฟิล์มเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีปริมาณผลึกแบบอนาเทสมากขึ้น [6,13] ซึ่งกระจกที่มีไทเทเนียมไดออกไซด์อยู่ในรูปผลึกแบบอนาเทสมากมีสมบัติการทำความสะอาดตัวเองที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น ในงานวิจัยนี้ทำการจุ่มเคลือบกระจกที่จำนวน 5 ชั้น


3.2.3 อุณหภูมิในการอบเคลือบผิว เมื่อทำการจุ่มเคลือบกระจกในสารละลายไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วยอัตราเร็ว 3 เซนติเมตรต่อนาที เป็นจำนวน 5 ชั้น ใช้อุณหภูมิในการอบเคลือบผิว 350, 450 และ 550 องศาเซลเซียส ตามลำดับ พบว่า ฟิล์มบางที่ได้มีสีเหลืองอ่อน มีความบางใส เรียบเนียนสม่ำเสมอใกล้เคียงกันมาก อนุภาคของไทเทเนียมไดออกไซด์บนฟิล์มมีความเรียบเนียนสม่ำเสมอใกล้เคียงกัน และปรากฏฟลักของผลึกอนาเทสที่ตำแหน่ง 2θ เท่ากับ 25.36° เช่นกันทุกสภาวะ โดยกระจกที่อบเคลือบผิวที่อุณหภูมิ 450 องศาเซลเซียส มีค่าความเข้มของรังสีเอกซ์ที่วัดได้สูงที่สุด [20-21] ดัง

แสดงในรูปที่ 4 ดังนั้น ในงานวิจัยนี้จึงทำการเคลือบผิวกระจกที่อุณหภูมิ 450 องศาเซลเซียส เนื่องจากสามารถเกิดปฏิกิริยาการย่อยสลายด้วยแสงได้ดีและมี


ประสิทธิภาพ อีกทั้งช่วยให้ฟิล์มมีความพรุนลดลง ความหนาแน่นเพิ่มขึ้นส่งผลให้มีการแตกของผิวฟิล์มลดลง มีความเรียบมากขึ้น [12,14]



รูปที่ 2 ลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์บนกระจกที่อัตราเร็วการจุ่มเคลือบ (ก) 3, (ข) 9 และ (ค) 14 เซนติเมตรต่อนาที เมื่อวิเคราะห์ด้วยเครื่องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด



รูปที่ 3 ลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์บนกระจกจำนวน (ก) 1, (ข) 3 และ (ค) 5 ชั่วโมง เมื่อวิเคราะห์ด้วยเครื่องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด และ (ง) ผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่องการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์




รูปที่ 4 ลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ที่อุณหภูมิในการอบเคลือบผิว (ก) 350, (ข) 450 และ (ค) 550 องศาเซลเซียส เมื่อวิเคราะห์ด้วยเครื่องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด และ (ง) ผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่องการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์


3.3 ผลการศึกษาสมบัติการทำความสะอาดตัวเองของกระจก

จากผลการทดลองข้างต้น การเตรียมกระจกทำความสะอาดตัวเองจึงทำโดยการจุ่มเคลือบสารละลายไทเทเนียมไดออกไซด์ลงบนกระจกด้วยอัตราเร็ว 3 เซนติเมตรต่อนาที อบเคลือบผิวที่อุณหภูมิ 450 องศาเซลเซียส เป็นจำนวน 5 ชั้น กระจกทำความสะอาดตัวเองที่เตรียมได้มีลักษณะของฟิล์มบางเคลือบอยู่บนพื้นผิว

ของกระจก เมื่อสะท้อนแสงมีสีเหลืองอ่อน ผิวฟิล์มมีความเรียบเนียน สม่ำเสมอ ไม่แตกและเกาะติดได้ดีบนกระจก (รูปที่ 5) อนุภาคไทเทเนียมไดออกไซด์มีขนาดอนุภาคเล็กละเอียด สม่ำเสมอ เรียบเนียน เคลือบบนแผ่นฟิล์มทั่วทั้งแผ่น ไม่พบช่องว่างและรอยแตกบนฟิล์ม ซึ่งเป็นลักษณะของฟิล์มที่ดี และพบพิกของผลึกอานาเทสปรากูที่ตำแหน่ง 2θ เท่ากับ 25.36° (รูปที่ 6)




รูปที่ 5 (ก) กระจกทำความสะอาดตัวเองที่เตรียมได้และ (ข) กระจกเปล่า



รูปที่ 6 ลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์บนกระจกทำความสะอาดตัวเองที่เตรียมได้ เมื่อวิเคราะห์ด้วยเครื่องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดที่กำลังขยาย (ก) 50 (ข) 500 (ค) 10,000 เท่า และ (ง) ผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่องการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์

เมื่อนำกระจกที่เตรียมได้มาศึกษาสมบัติการส่องผ่านแสงเปรียบเทียบกับกระจกเปล่า พบว่า กระจกทำความสะอาดตัวเองมีค่าร้อยละการส่องผ่านรังสีเฉลี่ยเท่ากับ 71.77 ส่วนกระจกเปล่าหนา 5 มิลลิเมตร มีค่าร้อยละการส่องผ่านรังสีเฉลี่ยเท่ากับ 81.93 (รูปที่ 7) นั่นคือ กระจกที่ทำความสะอาดตัวเองยังคงมีความใสและแสงสามารถส่องผ่านได้ใกล้เคียงกับกระจกเปล่า

นอกจากนั้นยังพบว่า ฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์สามารถยึดเกาะได้ดีบนกระจก โดยสามารถผ่านการทดสอบการลอกด้วยเทปกาว และกัดกร่อนด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์และกรดไนตริกเข้มข้น 5 โมลาร์ คือไม่เกิดการหลุดลอกของฟิล์ม ส่วนการกัดกร่อนด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์และกรดไนตริกเข้มข้น 10 โมลาร์ ฟิล์มเกิดการหลุดลอกเล็กน้อย



รูปที่ 7 ค่าร้อยละการส่องผ่านแสงของกระจกทำความสะอาดตัวเองและกระจกเปล่า


จากการศึกษาคุณสมบัติการเปียกน้ำแบบอิ่งยวดของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบบนกระจกทำความสะอาดตัวเอง โดยการฉีดยาน้ำแล้วบันทึกลักษณะของหยดน้ำบนแผ่นฟิล์มด้วยกล้องถ่ายรูป เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกระจกทำความสะอาดตัวเองที่ไม่ผ่านการกระตุ้นด้วยแสงกับที่กระตุ้นด้วยแสงนาน 60 นาที และกระจกเปล่า พบว่า เมื่อทำการฉีดละอองน้ำลงบนกระจกที่ผ่านการกระตุ้นด้วยแสง หยดน้ำมีลักษณะแบนราบแนบไปกับกระจก แต่ละองน้ำบนกระจกที่ไม่ผ่านการกระตุ้นด้วยแสง หยดน้ำยังคงมีความหนูนเล็กน้อย ส่วนละอองน้ำบนกระจกเปล่าจะมีความหนูนและรวมตัวกันเป็นหยดขนาดใหญ่มากที่สุด ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบการมองเห็นตัวหนังสือวางอยู่ด้านล่างของกระจก กระจกทำความสะอาดตัวเองที่ผ่านการกระตุ้นด้วยแสงนาน 60 นาที กระจกทำความสะอาดตัวเองที่ไม่

ผ่านการกระตุ้นด้วยแสง และกระจกเปล่า จะพบว่า กระจกทำความสะอาดตัวเองที่ผ่านการกระตุ้นด้วยแสงนาน 60 นาที สามารถมองเห็นตัวหนังสือที่วางอยู่ด้านล่างได้ชัดเจนที่สุด ดังรูปที่ 8

เมื่อทำการวัดค่ามุมสัมผัสของหยดน้ำ พบว่า กระจกทำความสะอาดตัวเองแสดงสมบัติการเปียกน้ำแบบอิ่งยวด โดยมีมุมสัมผัสของหยดน้ำ 0 องศา เมื่อกระตุ้นด้วยแสงยูวีนาน 1 วันหรือวางไว้ในที่สว่างนาน 1 สัปดาห์ และยังคงแสดงการเปียกน้ำแบบอิ่งยวดอยู่ ถึงแม้ไม่ผ่านการกระตุ้นด้วยแสงหรือเก็บไว้ในที่มืดนาน 1 สัปดาห์ โดยมีค่ามุมสัมผัสของหยดน้ำ 1 และ 5 องศาตามลำดับ ในขณะที่เมื่อเปรียบเทียบกับกระจกเปล่าหนา 5 มิลลิเมตร พบว่า กระจกไม่แสดงสมบัติการเปียกน้ำแบบอิ่งยวด โดยมีค่ามุมเกาะของหยดน้ำเท่ากับ 73 องศา ดังรูปที่ 9




รูปที่ 8 ลักษณะหยดน้ำบนกระจกทำความสะอาดตัวเองและกระจกเปล่า



รูปที่ 9 ลักษณะของหยดน้ำและค่ามุมสัมผัสของหยดน้ำที่วัดได้บนแผ่นกระจกทำความสะอาดตัวเอง (ก) กระตุ้นด้วยแสงยูวี 1 วัน (ข) วางไว้ในที่สว่าง 1 สัปดาห์ (ค) ไม่ผ่านการกระตุ้นด้วยแสง (ง) เก็บไว้ในที่มืด 1 สัปดาห์ และ (จ) กระจกเปล่าหนา 5 มิลลิเมตร


ผลการย่อยสลายสารละลายเมทิลีนบลู พบว่า เมื่อเวลาผ่านไป 300 นาที กระจุกทำความสะอาดตัวเอง ที่ถูกกระตุ้นด้วยแสงยูวีเอ และไม่ถูกกระตุ้นด้วยแสง และกระจุกเปล่า สามารถย่อยสลายสารละลายสี

เมทิลีนบลูให้มีความเข้มข้นเหลือ 0.10, 0.51 และ 1.31 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละการย่อยสลาย เท่ากับ 94.83, 74.67 และ 34.67 ตามลำดับ ดังรูปที่ 10



รูปที่ 10 ร้อยละการย่อยสลายสารละลายสีเมทิลีนบลูด้วยแสงของกระจุกทำความสะอาดตัวเอง

ทั้งนี้ การย่อยสลายสีเมทิลีนบลูผ่านปฏิกิริยา การย่อยสลายด้วยแสงของฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์ ของกระจุกทำความสะอาดตัวเองเกิดขึ้น เนื่องจาก เมื่อไทเทเนียมไดออกไซด์ถูกกระตุ้นด้วยแสงจะเกิดการปลดปล่อยคู่อิเล็กตรอนกับโฮล อิเล็กตรอนที่เกิดจากการกระตุ้นของแสงจะทำปฏิกิริยากับโมเลกุลของออกซิเจนในอากาศเกิดเป็นอนุมูลอิสระซูเปอร์ออกไซด์ และโฮลที่เกิดจากการกระตุ้นด้วยแสงทำปฏิกิริยากับน้ำเกิดเป็นอนุมูลอิสระไฮดรอกซิล อนุมูลอิสระข้างต้นทำปฏิกิริยาได้ว่องไวและทำปฏิกิริยาพร้อมกัน [3-5] เป็นผลให้สามารถย่อยสลายสีเมทิลีนบลูได้ดังปฏิกิริยา [22]



จากปฏิกิริยาพบว่า สีเมทิลีนบลูถูกย่อยสลายกลายเป็นสารประกอบขนาดเล็กมีความเป็นพิษต่ำ สามารถหลุดออกได้เองและถูกชะล้างออกได้ง่ายเมื่อถูกน้ำ

ขณะเดียวกันอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลที่เกิดขึ้นบนผิวหน้าของไทเทเนียมไดออกไซด์มีสมบัติชอบน้ำ ทำให้กระจุกมีสภาพเป็นขั้วสูงมาก ดังนั้นเมื่อกระจุกทำความสะอาดตัวเองถูกกระตุ้นด้วยแสงมีพื้นผิวที่ชอบน้ำ และเกิดสภาพการเปียกน้ำแบบยิ่งยวด [4-6,23] เมื่อมีหยดน้ำมาเกาะบนกระจุกจะเกิดการกระจายตัวไหลเรียบไปกับกระจุก การไหลของน้ำในลักษณะฟิล์มบางนี้ทำให้ฝุ่นละอองที่เกาะอยู่บนกระจุกเคลื่อนที่ไปพร้อมกับหยดน้ำ กระจุกจึงใสตลอดเวลา อีกทั้งไม่มีการเกาะตัวเป็นเม็ดของหยดน้ำบนกระจุกจึงช่วยเพิ่มทัศนวิสัยได้เป็นอย่างดี และหากต้องการทำความสะอาดกระจุกสามารถทำได้ง่ายด้วยการฉีดน้ำ หรือชำระด้วยน้ำฝน

3.4 ผลการศึกษาต้นทุนด้านสารเคมีในการผลิตกระจก ทำความสะอาดตัวเอง

เมื่อนำปริมาณที่ใช้และราคาสารเคมีมาคำนวณโดยใช้สมการที่ (2) พบว่ามีต้นทุนด้านสารเคมี 40.9 บาทต่อตารางเมตร ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ต้นทุนสารเคมีที่ใช้ในการผลิตกระจกทำความสะอาด

สะอาดตัวเอง			
สารเคมี	ปริมาณที่ใช้ (มล./ตร.ม.)	ราคา (บาท/มล.)	ต้นทุน (บาท/ตร.ม.)
TTIP	2.582	9.200	23.75
IPA	44.522	0.384	17.10
HCl	0.061	0.304	0.02
รวมต้นทุนสารเคมี			40.87

4. สรุปผล

การใช้เทคนิคโซลเจลในการสังเคราะห์สารละลายไทเทเนียมไดออกไซด์ และใช้วิธีจุ่มเคลือบลงบนกระจกเป็นวิธีที่ง่าย สามารถทำได้ที่อุณหภูมิห้อง ความดันบรรยากาศ เครื่องมือที่ใช้ไม่ซับซ้อน สามารถนำไปปรับใช้ในอุตสาหกรรมได้ โดยปัจจัยของการเคลือบ ได้แก่ ความเร็วในการจุ่มเคลือบ จำนวนรอบในการจุ่มเคลือบ อุณหภูมิในการอบเคลือบผิว มีผลต่อสมบัติการทำความสะอาดตัวเองของกระจก และสภาวะที่เหมาะสมของการเคลือบกระจก คือ การใช้ไทเทเนียมเตตระไฮดรอกไซด์ในตัวทำละลายไอโซโพรพานอล ปรับให้มีพีเอช 2-3 ด้วยกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 12 โมลาร์ ที่อุณหภูมิห้อง กวนสารละลายจนครบ 1 ชั่วโมง และเก็บไว้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง นำสารละลายไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ได้มาทำการจุ่มเคลือบลงบนกระจกด้วยความเร็วในการจุ่มเคลือบ 3 เซนติเมตรต่อ นาที และอบเคลือบผิวที่อุณหภูมิ 450 องศาเซลเซียส จำนวน 5 ชั้น โดยกระจกที่ได้มีความเรียบเนียน เป็นเนื้อ

เดียวกัน ยึดเกาะได้ดีทั่วแผ่นกระจก มีความใสสูงใกล้เคียงกับกระจกเปล่า สามารถย่อยสลายสีเมทิลีนบลูได้ร้อยละ 94.83 ภายในระยะเวลาการฉายแสง 300 นาที และเมื่อทำการกระตุ้นด้วยแสงยูวีนาน 1 วัน กระจกทำความสะอาดตัวเองแสดงสมบัติการเปื้อนน้ำแบบยิ่งยวด โดยมีมุมสัมผัสของหยดน้ำ 0 องศา ทั้งนี้ต้นทุนด้านสารเคมีที่ใช้ในการเตรียมกระจกทำความสะอาดตัวเองเท่ากับ 40.87 บาทต่อตารางเมตร เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งานที่ปัจจุบันนิยมใช้กระจกแทนผนังอาคารเพื่อความสวยงาม ก่อให้เกิดความยากลำบากและค่าใช้จ่ายในการทำมาสะอาด โดยกระจกภายในและภายนอกอาคารมีค่าใช้จ่ายในการทำมาสะอาดกระจกเท่ากับ 50 – 70 บาทต่อตารางเมตร [24] แต่หากเป็นกระจกในที่สูงที่ต้องมีการไต่บันได การจ้างช่างที่มีประสบการณ์โดยเฉพาะจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น รวมถึงมีความเสี่ยงอันตราย ก่อให้เกิดมลพิษจากสารเคมีที่ใช้ในการเช็ดกระจก ดังนั้น กระจกทำความสะอาดตัวเองจึงเป็นอีกทางเลือกในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกของไทย และช่วยลดภาระในการทำมาสะอาดให้ผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี

เอกสารอ้างอิง

- [1] M. Palawong, The direction and trend of glass industry, Bangkok: Department of Primary Industries and Mines, 2005 (in Thai).
- [2] Thai news agency. (2017, January 19). "The glass usage to overtake country GDP" [Online]. Available: <http://www.tnamcot.com> (in Thai).
- [3] Z. Chuang, L. Qiu, Z. Wensheng, C. Liu & Y. Jiayuan, "Preparation of titanium dioxide nano particle modified photocatalytic self-cleaning concrete", *Journal of Cleaner Production*, vol.87, pp.762-765, October. 2015.

- [4] S. Banerjee, D.D. Dionysiou, & S.C. Pillai, “Self-cleaning applications of TiO_2 by photo-induced hydrophilicity and photocatalysis”, *Applied Catalysis B: Environmental*, vol.176-177, pp. 396-428, April. 2015.
- [5] Y.H. Ngo, D. Li, P. Simon & G. Garnier, “Paper surfaces functionalized by nanoparticles” *Advance in Colloid and Interface Science*, vol.163, pp.23-38, January. 2011.
- [6] M.-L. Kääriäinen, T.O. Kääriäinen & D.C. Cameron, “Titanium dioxide thin films, their structure and its effect on their photoactivity and photocatalytic properties”, *Thin Solid Films*, vol.517, no.24, pp.6666-6670, October. 2009.
- [7] W. Bo, et al., “Effect of deposition parameters on properties of TiO_2 films deposited by reactive magnetron sputtering”, *Ceramics International*, vol.43, no.14, pp.10991-10998, October. 2017.
- [8] G. Corrado, et al., “E-beam evaporated TiO_2 and Cu- TiO_2 on glass: Performance in the discoloration of methylene blue and 2-propanol oxidation”, *Applied Catalysis A: General*, vol.526, pp.191-199, September. 2016.
- [9] L. Fang, L. Qiming & K. Hern, “Spray deposition of electrospun TiO_2 nanoparticles with self-cleaning and transparent properties onto glass”, *Applied Surface Science*, vol.276, no.1, pp.390-396. 2013. July.
- [10] J.P. Michael & P.P. Ivan, “Titania coated mica via chemical vapour deposition, post N-doped by liquid ammonia treatment”, *Physics Procedia*, vol.46, pp.111-117. 2013.
- [11] S.R. Meher & L. Balakrishnan, “Sol-gel derived nanocrystalline TiO_2 thin films: A promising candidate for self-cleaning smart window applications”, *Materials Science in Semiconductor Processing*, vol.26, pp.251-258. October. 2014.
- [12] E. Blanco, J.M. Gonza’lez-Leal & S.M. Ramí’rez-del, “Photocatalytic TiO_2 sol-gel thin films: optical and morphological characterization”, *Solar Energy*, vol.122, pp. 11–23, 2015.
- [13] C.M. Malengreux, et al., “Optimized deposition of TiO_2 thin films produced by a non-aqueous sol-gel method and quantification of their photocatalytic activity”, *Chemical Engineering Journal*, vol.195–196, pp.347–358, May. 2012.
- [14] R. Mechiakh, & R. Bensaha, “Variation of the structural and optical properties of sol-gel TiO_2 thin films with different treatment temperatures”, *Comptes Rendus Physique*, vol.7, no.3–4, pp. 464-470, April–May. 2006.
- [15] R. Mechiakh, N.B. Sedrine, R. Chtourou & R. Bensaha, “Correlation between microstructure and optical properties of nano-crystalline TiO_2 thin films prepared by sol-gel dip coating”, *Applied Surface Science*, vol.257, no.3, pp. 670-676. November. 2010.
- [16] J. Yu, X. Zhao & Q. Zhao, “Photocatalytic activity of nanometer TiO_2 thin films prepared by the sol-gel method”, *Material Chemistry and Physics*, vol.69, no.1-3, pp.25-29, March. 2001.

- [17] The sol-gel gateway. (2016, February 25). “Discussion forum coating & films” [Online]. Available: <http://www.solgel.com>
- [18] ASTM International. ASTM D3359-09, Standard Test Methods for Measuring Adhesion by Tape Test. West Conshohocken, PA: ASTM Int'l, 2014.
- [19] S. Roy, N. Tripathy, D. Pradhan, P.K. Sahu & J.P. Kar, “Electrical characteristics of dip coated TiO₂ thin films with various withdrawal speeds for resistive switching applications”, *Applied Surface Science*, Retrieve 27 March 2018. Available: <https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2018.01.207>.
- [20] A. Dussan, A. Bohórquez & H.P. Quiroz, “Effect of annealing process in TiO₂ thin films: Structural, morphological, and optical properties”, *Applied Surface Science*, vol.424, pp.111–114, January. 2017.
- [21] F. Bensouici, et al., “Effect of acid nature in the starting solution on surface and photocatalytic properties of TiO₂ thin films”, *Surface & Coatings Technology*, vol.251, pp.170–176, April. 2014.
- [22] M. Piispane, & L. Hupa, “Comparison of self-cleaning properties of three titania coatings on float glass”, *Applied Surface Science*, vol.258, pp.1126–1131, September. 2011.
- [23] K. Guan, “Relationship between photocatalytic activity, hydrophilicity and self-cleaning effect of TiO₂/SiO₂ films”, *Surface and Coatings Technology*, vol.191, no.2-3, pp.155-160. February. 2005.
- [24] Idea cleaning. (2018, March 25). “service fee” [Online]. Available: [//ideacleaning.com](http://ideacleaning.com) (in Thai).

ประวัติผู้ประพันธ์



ญาณีตา ตันติपालกุล : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (วท.ม.เคมีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี งานวิจัยที่สนใจ ได้แก่ นวัตกรรมเทคโนโลยี การสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์ การปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยวิธีทางเคมี